

ADESOL 100

ADESIVO AD ESPANSIONE PER RIPARAZIONI

Adesivo poliuretanico monocomponente esente da solventi ad azione espansiva, particolarmente indicato per rapidi fissaggi e riparazioni di elementi di legno, laddove si verificano difetti di adesione. Adesol 100 può essere usato sia prima che dopo la levigatura del parquet.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C - 60% U.R.)			
Aspetto	Liquido viscoso bruno	Peso specifico	1,14 g/cm ³
Rapporti di impiego & tempi (20°C - 60% U.R.)			
Rapporto di impiego	Monocomponente	Pedonabilità	24 h
Tempo di presa	4 - 6 h	Lamatura	48 h
Caratteristiche tecniche			
Resistenza all'acqua	ottima	Temp. di applicazione	> 10° C
Resistenza chimica	ottima	Concentrazione solventi	Esente
Conservazione & Etichettatura			
Conservaz. in confezioni originali sigillate a T>10°C	12 mesi Teme il gelo	Simboli di rischio	Xn
Pulizia Attrezzi	subito dopo l'uso con Solvente di Lavaggio S/23. se indurito si rimuove solo meccanicamente		
Confezioni disponibili	Flaconi con beccuccio da 500 ml		

Modalità di applicazione

Riparazioni prima della verniciatura.

Qualora la riparazione venga eseguita prima della verniciatura del parquet si pratica nel punto interessato un foro di 4 mm. Attraverso lo stesso si inietterà l'adesivo nella quantità necessaria facendolo precedere da alcune gocce d'acqua. Ad incollaggio avvenuto si provvederà ad eliminare la parte fuoriuscita completando la riparazione con la stuccatura.

Riparazioni dopo la verniciatura.

Qualora la riparazione si rendesse necessaria dopo la verniciatura, stendere della cera in pasta nella zona interessata per evitare d'intaccare la vernice durante la riparazione ed in seguito procedere come indicato nel caso di intervento precedente la verniciatura.

Durante la fase di indurimento dell'adesivo (4-6 ore) è opportuno collocare un peso sugli elementi interessati dall'incollaggio poiché l'azione espansiva del prodotto potrebbe generare un sensibile sollevamento.

Ad incollaggio avvenuto si chiuda il foro praticato usando una cera stucco colorata o il sigillante acrilico colorato Fullgap. Rimuovere infine la cera stesa a protezione.

Riferimenti normativi

UNI EN 14342:2008 Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura. UNI EN 205:2006 Adesivi - Adesivi per legno per impieghi non strutturali - Determinazione della resistenza al taglio per trazione su incollaggi a sovrapposizione

UNI EN 204:2002 Adesivi - Classificazione degli adesivi per impieghi non strutturali per l'incollaggio di legno o di materiali da esso derivati

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.4 18-07-2013 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy

