

ANTIQUE

MORDENTE ANTICHIZZANTE PER LEGNO

Prodotto a base acqua idoneo per l'invecchiamento artificiale di legni di conifera (abete, pino, larice, ecc.), particolarmente reattivo con rovere. Antique reagisce con le fibre e con le sostanze coloranti naturalmente presenti nel legno e, quando asciutto, conferisce alla superficie un aspetto "vissuto", ulteriormente valorizzabile con successivo trattamento ad olio naturale.



Antique è completamente compatibile con i prodotti di finitura Tover, sia con i sistemi ad impregnazione oleo-cerosi sia con le vernici bicomponenti a base acqua. E' così possibile ottenere trattamenti naturali 'a poro aperto' come pure trattamenti di verniciatura maggiormente protettivi.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Peso specifico miscela	1,0 kg/l	pH	11
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Asciugatura completa	24 ore	Eventuale diluizione	Acqua, in qualsiasi rapporto
Caratteristiche tecniche			
Resa	5-10 m ² /lt (vedi note)	Temp. di applicazione	> 10 °C
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confez. originali sigillate a T>10 °C	12 mesi Teme il gelo	Simboli di rischio	Nessuno
Pulizia Attrezzi	Pulire subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro o Additivo S/43.		
Confezioni disponibili	Canestri da 5 lt	Bottiglie da 1 lt	

Modalità di applicazione

Preparazione supporto.

Il legno da trattare deve essere grezzo; ogni traccia di vernice o precedenti trattamenti ad olio o cera devono essere accuratamente rimosse.

Il legno da trattare può essere sia liscio sia spazzolato meccanicamente in maniera più o meno marcata; nel secondo caso l'effetto finale dell'antichizzazione verrà ulteriormente valorizzato.

Applicazione.

Agitare il prodotto prima dell'uso, stendere una mano abbondante di Antique con un pennello o rullo e lasciare asciugare per almeno 24 ore. E' consigliabile usare pennelli e rulli in materiale sintetico.

Per ottenere effetti più attenuati il prodotto può essere diluito con acqua in qualsiasi rapporto.

Eventuali ulteriori mani di prodotto determinano una sempre maggiore estrazione di sostanze coloranti fino al raggiungimento di un punto di saturazione.

Il prodotto può anche essere applicato mediante immersione.

Se si vuole ottenere un effetto antichizzazione più marcato ed aggressivo può essere impiegato il prodotto Bosch Vej.

Possibili trattamenti di finitura.

Una volta asciutta, la superficie trattata con Antique deve essere carteggiata con carta abrasiva utilizzando la grana maggiormente idonea al successivo trattamento di finitura.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-0111/7792823
Fax: +39-0111/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy





Come trattamento di finitura si consiglia l'impiego di prodotti di impregnazione ad olio o a cera (trasparenti o colorati): Fastoil, Crema d'Olio, Olio antico, L'Olio.

In questo caso si suggerisce una carteggiatura del legno con grana non superiore a 100.

In alternativa è possibile impiegare vernice di finitura all'acqua bicomponente (ad es. Idrolak DR97 SQ o Tropical SQ) o vernice oleouretanica Durolak OR Maxi (trasparente o colorata).

Nota. L'estrazione di sostanze coloranti indotta dal mordente determina cambiamenti a livello superficiale, è perciò sempre consigliabile verificare l'adesione della vernice di finitura (dopo almeno 5 giorni di maturazione).

Note

- ✓ L'aspetto finale del legno trattato con qualsiasi mordente è condizionato dalla particolare risposta della specie legnosa utilizzata; si noti che anche tra partite diverse di uno stesso tipo legno possono emergere risultati estetici molto diversi. Occorre perciò effettuare sempre prove applicative preliminari.
- ✓ La resa del prodotto è indicativa; molti parametri ne condizionano l'effettivo consumo, primi tra tutti la tipologia ed il grado di assorbimento del legno utilizzato, nonché l'eventuale diluizione e le modalità applicativa.
- ✓ Evitare in ogni caso di lasciare ristagni di prodotto sulla superficie.
- ✓ E' possibile usare Antique anche su vecchi pavimenti già in opera purché completamente riportati a legno.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto. Pur non presentando simboli di rischio, si consiglia sempre l'impiego di guanti ed indumenti protettivi idonei.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.3 24-06-2011 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.