

ESSENZA

VFA - 24

VERNICE BICOMPONENTE ALL'ACQUA AD EFFETTO NATURALE

Essenza è una caratteristica vernice bicomponente a base acqua in grado di conferire al legno proprietà estetiche uniche.

Il pavimento verniciato si presenta soffice al tatto, estremamente opaco, chiaro naturale e non subisce la variazione di colore tipica delle vernici all'acqua. Il legno trattato con Essenza vanta inoltre una maggiore resistenza ai raggi UV e di conseguenza una migliore stabilità del colore nel tempo.

La vernice Essenza è di facile utilizzo ed indicata esclusivamente per Rovere e legni chiari.

Come tutte le vernici a base acqua Tover, anche Essenza vanta eccellenti prestazioni di resistenza all'abrasione, all'usura e agli agenti chimici di uso domestico.

La vernice ha un bassissimo impatto ambientale, un contenuto VOC molto limitato ed è completamente esente da NMP e NEP.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)

Aspetto	Liquido da bianco a rosa	Peso specifico	1,030
Viscosità (Ford 4)	17''	pH	7,5

Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)

Rapporto di impiego A+B	10 : 1	Eventuale diluizione	5% con acqua
Fuori polvere	1 h	Diluizione per spruzzo	10% con acqua
Carteggiatura / Sovrapplicaz.	4 - 5 h		
Tempo di utilizzo miscela	4 h		

Caratteristiche tecniche

Resa	12 -14 m ² /l	Contenuto COV prod. puro	< 80 g/l
Resistenza all'abrasione (TaberAbras.moleCS10 1Kg 1000giri)	22 mg (a 7 gg)	Sottocat. di appartenenza per DLgs 161/2006 e relativi limiti di contenuto massimo di COV.	Cat.A/i (BA): 140 g/l (gen2010)
Grado di opacità (60°) (Novo Gloss Trio) Rif.EN ISO 2813	< 5 gloss	Temp. di applicazione	>10 °C Teme il gelo

Conservazione & Etichettatura

Conservazione in confezioni originali sigillate a T > 10 °C	12 mesi	Simboli di rischio	NESSUNO
---	---------	--------------------	---------

Pulizia Attrezzi

Pulire il rullo **subito dopo l'uso** con acqua e sapone neutro o Additivo S/43 aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare prima di riusarli.

Confezioni disponibili

Comp.A: canestri da 5 lt Comp.B: bottiglie da 0,5 lt

Modalità di applicazione

Levigare ed eventualmente stuccare usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS/30 oppure al solvente come Lega Stucco RS/20; finire il ciclo di carteggiatura con grana 150 e pulire accuratamente la superficie.

Prima della miscelazione agitare bene il componente A in modo da disperdere al meglio l'eventuale sedimento.

Si verifichi sempre che persistano condizioni idonee per la verniciatura: in presenza di grandi superfici – alte temperature – bassa umidità si consiglia di aggiungere il diluente



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy





TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Made in Italy



ritardante Rallenty nella proporzione del 5-10%.

Miscelare omogeneamente i due componenti nell'esatto rapporto d'impiego (10:1); per una corretta miscelazione si consiglia di versare il componente B nel componente A lentamente e sotto agitazione.

Attendere 10 – 20 minuti per consentire una pre- reazione della miscela quindi applicare la vernice. In caso di applicazione a spruzzo diluire con 10% di acqua. Per l'applicazione a rullo si consiglia l'impiego di idonei rulli a pelo medio che permettono una più agevole ed omogenea distribuzione della vernice ed una migliore lavorabilità.

Applicare a rullo una prima mano di Essenza; dopo 4 – 5 ore è già possibile carteggiare con grana 220 ed applicare una seconda mano nello stesso modo.

Prestare particolare attenzione durante l'applicazione della prima mano su legno grezzo, per ottenere un buon risultato è necessario che il legno sia bagnato in maniera omogenea dalla vernice, evitare di passare il rullo scarico su legno grezzo.

Per grandi superfici, soprattutto nei periodi caldi, è consigliabile applicare una mano di Idrofondo H2O prima delle due mani di Essenza, questo permetterà di ottenere più facilmente un risultato omogeneo.

Note

- ✓ Non miscelare Essenza con altre vernici; le normali vernici all'acqua per parquet sono incompatibili e possono portare alla immediata gelificazione del prodotto.
- ✓ Applicare due sole mani di vernice.
- ✓ Effettuare prove preliminari per partita di legno.
- ✓ Sebbene la miscela A+B si possa mantenere fluida per alcune ore, l'applicazione deve essere effettuata non oltre il *pot-life* indicato (4 ore) al fine di ottenere un film continuo ed omogeneo.
- ✓ Non applicare la vernice Essenza su legni scuri.
- ✓ Il colore della vernice liquida può variare tra il bianco e il rosa chiaro, ciò non ha alcuna influenza sulle proprietà finali del film.

Manutenzione

Per la detergenza e la manutenzione ordinaria dei pavimenti trattati con questo prodotto si consiglia l'uso del sapone neutro Pulito Parquet. Per la manutenzione straordinaria si consiglia il polish Lux Matt.

Riferimenti normativi

UNI EN 14342:2008 Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura.

UNI EN 5470-1 Determinazione della resistenza all'usura. Apparecchiatura di prova di abrasione Taber.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.1 - 4-11-2014 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.