

FONDO ANTI-TANNINO

FONDO ISOLANTE MONOCOMPONENTE

Fondo impregnante all'acqua da utilizzare come isolante prima della sbiancatura di oggetti e pavimenti in legno con prodotti vernicianti all'acqua. L'utilizzo di fondo isolante risulta inoltre indispensabile prima della colorazione di pavimenti in essenze ricche di tannino come rovere, castagno e similari o ricche di sostanze coloranti come ipè, merbau e similari. Concorre inoltre a mantenere inalterato e stabile nel tempo l'effetto cromatico ottenuto, migliora ed ottimizza i trattamenti successivi di coloritura.

Il fondo è sovraverniciabile con tutte le vernici all'acqua Tover, mono e bi-componenti.

Dati tecnici



Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto	Liquido paglierino	Peso specifico	1,04 g/cm ³
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Rapporto miscela	Monocomponente	Sovraverniciatura	3 - 4 ore
Fuori polvere	15' - 20'	Eventuale diluizione	5% con acqua o additivo Rallenty
Carteggiatura	3 - 4 ore	Diluizione per spruzzo	10% acqua
Caratteristiche tecniche			
Resa	10 -12 m ² /lt	Contenuto COV prod.puro	23 g/l
Temp. di applicazione	> 10°C; teme il gelo	Sottocat. di appartenenza per DLgs 161/2006 e relativi limiti di contenuto massimo di COV	Cat.A/g(BA): 30 g/l (gen2010)
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T. > 10°C	12 mesi Teme il gelo	Simboli di rischio	Nessuno
Pulizia Attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro o Additivo S/43 aiutandosi con uno 'strizza-rullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare prima di riutilizzarli.		
Confezioni disponibili	canestri da 5 lt	canestri da 10 lt	

Modalità di applicazione

- Levigare il legno al fine di ottenere una superficie esente da oli, grassi, cere o eventuali vecchie vernici.
- Stuccare e rasare la superficie usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS/30 oppure al solvente come Lega Stucco RS/20 o Lega Stucco RSA; completare il ciclo di carteggiatura con grana 150-180.
- Aspirare e pulire con cura il parquet prima di applicare il fondo. Verificare sempre che ci siano le condizioni idonee per la verniciatura.
- Agitare bene il fustino ed applicare Fondo Anti-tannino a rullo, pennello, spruzzo o con Mini-Tunnel.
- Ad essiccazione avvenuta (3-4 ore) carteggiare servendosi di una retina a grana fine (180-220) in modo uniforme e non in profondità. Pulire bene la superficie.
- Applicare il prodotto colorante scelto (a base acqua).



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com





TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com



Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.1 25-09-2013

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.