

SPORTFLOOR BASE 1K

FONDO MONOCOMPONENTE A BASE ACQUA PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

Fondo monocomponente specifico per il trattamento di grandi superfici caratterizzato da eccellente lavorabilità e facilità di carteggiatura; mantiene inalterato l'originario aspetto cromatico del parquet e, una volta carteggiato, lascia una superficie perfettamente livellata ed omogenea.

Sportfloor Base 1K applicato prima della finitura Sportfloor Finish soddisfa i requisiti della norma EN14904 relativa alle pavimentazioni sportive.

Dati tecnici



Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)

Peso specifico	1,035 kg/l
----------------	------------

Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)

Rapporto miscela	Monocomponente	Carteggiatura	1 - 2 ore
Fuori polvere	15'	Sovraverniciatura	30' - 40'

Caratteristiche tecniche

Resa	10-12 m ² /lt	Contenuto COV prod.puro	70 g/l
Eventuale diluizione	10-15% acqua	Sottocat. di appartenenza per DLgs 161/2006 e relativi limiti di contenuto massimo di COV	Cat.A/i (BA): 140 g/l (gen2010)
Temp. di applicazione	> 10 °C		

Conservazione & Etichettatura

Conservazione in confez. originali sigillate a T>10 °C	12 mesi Teme il gelo	Simboli di rischio	NESSUNO
--	-------------------------	--------------------	---------

Pulizia Attrezzi

Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro o Additivo S/43 aiutandosi con uno 'strizzarullo'; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita e conservare in Soluzione di Lavaggio S27.

Confezioni disponibili

canestri da 5 lt canestri da 10 lt

Modalità di applicazione

Preparazione superficie.

Levigare ed eventualmente stuccare usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS/30 oppure al solvente come Lega Stucco RS/20; finire il ciclo di carteggiatura con grana 150-180 e pulire accuratamente la superficie.

Applicare due mani di Sportfloor Base 1K a rullo su tutta la superficie. Tra una mano e l'altra, dopo 1-2 ore, carteggiare con carta abrasiva o retina molto fine (150 o superiore).

Ad essiccazione avvenuta (30-40 min.) pulire accuratamente la superficie ed applicare Sportfloor Finish o Firestop SQ in caso di finitura trasparente oppure Sportfloor Color in caso di tracciature.

Leggere le relative schede tecniche per maggiori informazioni.

Riferimenti normativi

✓ UNI EN 14904:2006 Superfici per aree sportive - Superfici multi-sport per interni - Specifiche

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.1 17-09-2012 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259

Tel.: +39-0111/7792823
Fax: +39-0111/7792749

www.tover.com
e-mail: info@tover.com

