

SPORTFLOOR COLOR

SISTEMA COLORANTE A BASE ACQUA PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

Vernice bicomponente colorata pronto uso specifica per la colorazione di pavimentazioni sportive, può essere impiegata sia per la tracciatura di linee sia per la realizzazione di aree estese; la gamma Sportfloor Color è prodotta con materie prime innovative e colori finemente dispersi per una colorazione intensa ed uniforme già con la prima mano.

Sportfloor Color, essendo bicomponente, sviluppa in breve tempo un'ottima adesione al sottofondo ed un ottimo fissaggio della colorazione e rende più agevole la carteggiatura, quando essa risulti necessaria. Tutti le versioni di Sportfloor Color sono esenti da NMP (*NMP-free*) e sono perfettamente miscibili tra loro.

Colori disponibili: Bianco RAL9010, Nero RAL9017, Rosso Traffico RAL3020, Rosso Carminio RAL3002, Verde Menta RAL6029, Giallo Traffico RAL1023, Blu Segnale RAL5005, Blu Cielo RAL5015.

Altre colorazioni disponibili su richiesta previa comunicazione riferimento RAL.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)

Peso specifico miscela	1,045 kg/l	pH	7
------------------------	------------	----	---

Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)

Rapporto miscela	10:1	Sovrapplicazione	4 - 6 ore
Tempo di utilizzo (pot life)	4 ore	Carteggiatura	4 - 6 ore
Fuori polvere	30 min	Finitura Sportfloor Finish	4 - 6 ore
Secco al tatto	1 ora	Finitura Sportfloor Skating	12 ore

Caratteristiche tecniche

Resa	10-12 m²/lt	Sottocat. di appartenenza per DLgs 161/2006 e relativi limiti di contenuto massimo di COV.	Cat.A/j (BA): 140 g/l (gen2010)
Eventuale diluizione	10-15% acqua		
Temp. di applicazione	> 10 °C	Contenuto COV prod. puro	< 140 g/l

Conservazione & Etichettatura

Conservazione in confez. originali sigillate a T>10 °C	12 mesi Teme il gelo	Simboli di rischio	NESSUNO
--	-------------------------	--------------------	---------

Pulizia Attrezzi

Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro o Additivo S/43 aiutandosi con uno 'strizzarullo'; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita e conservare in Soluzione di Lavaggio S27.

Confezioni disponibili

Comp.A: secchi da 2,5 lt o 1lt Comp.B: bottiglie da 250 ml o 100 ml

Modalità di applicazione

Preparazione miscela.

- Prima di ogni utilizzo mescolare accuratamente il componente A di Sportfloor Color per disperdere omogeneamente i pigmenti.
- Aggiungere il componente B nel componente A lentamente e sotto continua miscelazione rispettando il rapporto di impiego 10:1. Attendere 5-10 minuti prima di applicare la miscela.
- Sebbene la miscela A+B si possa mantenere fluida per alcune ore, l'applicazione deve essere effettuata non oltre il *pot-life* indicato (4 ore) per ottenere un film continuo ed omogeneo.



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259

Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749

www.tover.com
e-mail: info@tover.com



Applicazione su legno grezzo.

Ciclo all'acqua

Sportfloor Base
Sportfloor Color
Sportfloor Finish

Levigare ed eventualmente stuccare usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS/30 oppure al solvente come Lega Stucco RS/20; finire il ciclo di carteggiatura con grana 120 e pulire accuratamente la superficie.

Applicare a rullo due mani di fondo Sportfloor Base 1K; tra una mano e l'altra attendere 2 ore e carteggiare con carta a grana fine (180-220).

In alternativa, applicare a rullo una sola mano di Sportfloor Base bicomponente, carteggiando dopo 4-5 ore con carta a grana fine (180-220).

Delimitare le zone da colorare servendosi di idoneo nastro adesivo. Applicare in queste zone, a rullo o a pennello, lo Sportfloor Base usato in precedenza inglobando anche il nastro.

Dopo 2 ore senza carteggiare applicare 1 o 2 mani omogenee di Sportfloor Color a rullo o a pennello; tra una mano e l'altra attendere 4-6 ore senza carteggiare.

N.B. Rimuovere il nastro protettivo possibilmente quando la pittura è ancora umida o non completamente indurita.

Dopo 4-6 ore, senza carteggiare, applicare 1 o 2 mani di vernice Sportfloor Finish o, quando richiesto, Firestop SQ.

Ciclo a solvente

Sportfloor Skating
Sportfloor Grip
Sportfloor Color

Levigare ed eventualmente stuccare usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS/30 oppure al solvente come Lega Stucco RS/20; finire il ciclo di carteggiatura con grana 120 e pulire accuratamente la superficie.

Applicare a rullo una mano di fondo monocomponente Sportfloor Skating diluito con Diluente P/24.

Dopo 16-24 ore carteggiare omogeneamente con carta abrasiva a grana 120-150.

Delimitare le zone da colorare servendosi di idoneo nastro adesivo ed applicare a rullo o a pennello Sportfloor Grip in queste zone inglobando anche il nastro.

Dopo 4-6 ore, senza carteggiare, applicare 1 o 2 mani omogenee di Sportfloor Color a rullo o a pennello; tra una mano e l'altra attendere 4-6 ore senza carteggiare.

N.B. Rimuovere il nastro protettivo possibilmente quando la pittura è ancora umida o non completamente indurita.

Dopo 24 carteggiare leggermente il colore ed applicare 1 o 2 mani di Sportfloor Skating opportunamente diluito (tra le due mani attendere 16-24 ore e carteggiare con grana 120-150).

Applicazione su legno già verniciato o prefinito.

Ciclo all'acqua

Sportfloor Grip
Sportfloor Color
Sportfloor Finish

Carteggiare omogeneamente usando carta abrasiva a grana fine (150-180) e pulire con cura.

Applicare su tutta la superficie una mano di promotore di adesione Sportfloor Grip a rullo e lasciare asciugare almeno 4 ore.

Delimitare le zone da colorare servendosi di idoneo nastro adesivo ed applicare a rullo o a pennello il promotore di adesione Sportfloor Grip (si veda scheda tecnica relativa), inglobando anche il nastro.

Lasciare asciugare almeno 4 ore ed applicare una o due mani omogenee di Sportfloor Color a rullo o a pennello; tra una mano e l'altra attendere 4-6 ore senza carteggiare.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGGIO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy



N.B. Rimuovere il nastro protettivo possibilmente quando la pittura è ancora umida o non completamente completamente indurita.

Dopo 4-6 ore, senza carteggiare, applicare 1 mano di vernice Sportfloor Finish o, quando richiesto, Firestop SQ.

Note

- ✓ Al fine di ottenere una perfetta continuità di colorazione, preparare la quantità di pittura necessaria al completamento dell'intera superficie ed impiegare, se possibile, confezioni con lo stesso numero di lotto produttivo
- ✓ IMPORTANTE. Prima di trattare l'intera superficie si consiglia di effettuare prove applicative preliminari per verificare colorazione e adesione.
- ✓ Le zone colorate devono sempre essere protette con almeno una mano di vernice di finitura.

Riferimenti normativi

- ✓ UNI EN 14904:2006 Superfici per aree sportive - Superfici multi-sport per interni - Specifiche

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Made in Italy



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.3 17-09-2012 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.