

SPORTFLOOR FINISH

VERNICE A BASE ACQUA BICOMPONENTE PER PAVIMENTI SPORTIVI

Vernice bicomponente all'acqua idonea per il trattamento di pavimentazioni in legno per uso sportivo. Di facile lavorabilità anche su grandi superfici, Sportfloor Finish impartisce al legno un aspetto pieno ed omogeneo senza alterazioni cromatiche.

Il film che si forma è molto resistente a sollecitazioni intense in virtù di un'eccellente elasticità e resistenza all'abrasione; le caratteristiche superficiali di lucentezza e scivolosità sono conformi ai requisiti della specifica norma EN 14904 relativa alle pavimentazioni sportive.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Peso specifico miscela	1,028 kg/l	pH	7,1
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Rapporto miscela	10:1	Secco al tatto	1h
Tempo di utilizzo (pot life)	4 h (vedi note)	Sovrapplicazione	3 - 4 ore
Fuori polvere	30 min	Carteggiatura	4 - 5 ore
Caratteristiche tecniche			
Resistenza all'abrasione Rif. EN ISO 5470-1 (Taber CS10 0,5 Kg 1000giri)	23 mg (a 7gg) CONFORME a EN14904.	Eventuale diluizione	10-15% acqua
Scivolosità Rif. EN13036-4	94 mm CONFORME a EN14904.	COV prod. puro	< 140 g/l
Grado di opacità (Novo Gloss Trio) Rif. EN ISO 2813	60° → 15% 85° → 25% CONFORME a EN14904.	Sottocat. di appartenenza per D.Lgs. 161/2006 e relativi limiti di contenuto massimo di COV.	Cat. A/j (BA): 140 g/l (gen2010)
Resa	12-14 m ² /l	Temp. di applicazione	> 10 °C
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confez. originali sigillate a T>10 °C	12 mesi Teme il gelo	Simboli di rischio	NESSUNO
Pulizia Attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro o Additivo S/43 aiutandosi con uno 'strizzarullo'; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita e conservare in Soluzione di Lavaggio S27.		
Confezioni disponibili	Comp.A: canestri da 5 lt	Comp.B: bottiglie da 0,5 lt	

Modalità di applicazione

Preparazione superficie e miscelazione componenti.

Legno grezzo.

Levigare ed eventualmente stuccare usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS/30 oppure al solvente come LegaStucco RS/20; finire il ciclo di carteggiatura con grana 150-180 e pulire accuratamente la superficie.

Legno prefinito.

Su legno già pre-verniciato è consigliabile carteggiare accuratamente ed in profondità tutta la superficie da trattare, facendo seguire una preventiva mano di promotore di adesione Sportfloor Grip (leggere la specifica scheda tecnica prima dell'uso).

Miscelazione.

Agitare bene la componente A ed aggiungere il componente B nell'esatto rapporto d'impiego (**10:1**); eseguire questa operazione lentamente e con continua miscelazione per ottimizzare l'aspetto finale della verniciatura.

Attendere 10-20 minuti per consentire la pre-reazione della miscela quindi applicare la



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy



vernice a rullo. Per l'applicazione a rullo si consiglia l'impiego di idonei rulli con pelo da 4-6 mm che permettono una più agevole ed omogenea distribuzione della vernice ed una migliore lavorabilità.

Applicazione

Applicare una prima mano di Sportfloor Finish sul legno opportunamente preparato utilizzando un rullo o un pennello; dopo 4-5 ore, se necessario, carteggiare con grana fine (150-180) ed applicare una seconda mano nello stesso modo.

Su legno non trattato è possibile applicare come prima mano il fondo bicomponente Sportfloor Base per migliorare ulteriormente la facilità di carteggiatura ed aumentare il livello di copertura complessiva.

In caso sia necessario effettuare tracciature di linee o di aree da gioco, impiegare la specifica pittura Sportfloor Color, da applicare dopo che sia asciugata la prima mano di vernice, di fondo o di promotore di adesione. Leggere la scheda tecnica relativa per maggiori informazioni sulle modalità applicative.

Si ricorda che, per ottenere i migliori risultati, sia estetici che prestazionali, lo strato di qualsiasi vernice applicata è bene che sia molto sottile.

Note

- ✓ Sebbene la miscela A+B si possa mantenere fluida per alcune ore, l'applicazione deve essere effettuata non oltre il *pot-life* indicato (4 ore) per ottenere un film continuo ed omogeneo.
- ✓ Certificazioni scivolosità rilasciate dall'*Istituto Meccanica dei Materiali SA* (Svizzera).

Riferimenti normativi

UNI EN 14904:2006 Superfici per aree sportive - Superfici multi-sport per interni - Specifiche

Manutenzione

Per la detergenza e la manutenzione frequente dei pavimenti trattati con questo prodotto si consiglia l'uso del detergente Sportfloor Cleaner.

Nel caso si voglia diminuire la scivolosità della pavimentazione verniciata è possibile impiegare lo specifico prodotto Sportfloor Grip&Clean.

Per maggiori informazioni sui prodotti citati si leggano le relative schede tecniche.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.1 28-03-2011 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.