

BOSCH CIAIR

MORDENTE SBIANCANTE (decapè)



BOSCH VEJ

MORDENTE ANTICANTE



Bosch Ciair e Bosch Vej sono due prodotti in **fase acquosa** specifici per **valorizzare** e donare diverso stile a qualunque tipo di essenza legnosa mediante un processo di mordenzatura.

Una **qualunque plancia** anche non eccelsa può essere nobilitata e resa ottimale per i più svariati ambienti e stili d'arredo, dal rustico al moderno; superfici legnose all'apparenza povere ed antiestetiche acquistano pregio e carattere se trattate con Bosch Ciair o Bosch Vej, assumendo rapidamente una nuova connotazione di **maggior prestigio**. L'effetto mordente dei due prodotti è ulteriormente esaltato se si opera su legno superficialmente spazzolato: in questo modo si riescono a portare in risalto una prospettiva ed un movimento di sicuro effetto.



Bosch Ciair e Bosch Vej sono perfettamente miscibili tra loro, permettendo così la realizzazione di innumerevoli effetti intermedi, e sono inoltre compatibili al 100% sia con i prodotti oleo-cerosi sia con le vernici a base acqua della TOVER; può così essere realizzata la finitura protettiva maggiormente adatta alle proprie necessità, spaziando dai trattamenti naturali 'a poro aperto' fino ad arrivare alle vere e proprie verniciature, garanzia di elevate prestazioni di resistenza all'usura.

L'azione dei due mordenti è apprezzabile su qualsiasi essenza ed è particolarmente marcata trattando legni di conifere quali abete, pino e larice. E' possibile impiegare Bosch Ciair e Bosch Vej anche su vecchi pavimenti già in opera purché riportati a legno.

Modalità di applicazione

Il legno da trattare deve essere grezzo; ogni traccia di vernice o precedenti trattamenti ad olio o cera devono essere accuratamente rimosse. La superficie può essere mantenuta liscia carteggiandola con carta abrasiva (grana non superiore a 100), tuttavia una superficie spazzolata meccanicamente in maniera più o meno marcata permette l'ottenimento di effetti finali di maggior impatto .

Agitare il prodotto prima dell'uso. Stendere una mano abbondante di BOSCH CIAIR o BOSCH VEJ con un pennello o rullo seguendo la venatura del legno, lasciare asciugare per almeno 24 ore. E' consigliabile usare pennelli e rulli in materiale sintetico.

BOSCH CIAIR e BOSCH VEJ sono completamente miscibili tra loro in modo tale da consentire l'ottenimento di tonalità intermedie.

Volendo ottenere un effetto sbiancante o anticante meno intenso entrambe i prodotti possono essere diluiti con acqua.

Come trattamento di finitura si può procedere con un trattamento ad olio o a cera, o eventualmente, previa carteggiatura con grana fine, applicando una vernice bicomponente all'acqua (ad es. **IDROLAK DR10 - DR30 SQ**) o una vernice oleouretanica (**DUROLAK OR**). Nel caso si desideri uno sbiancamento un po' più marcato si consiglia la finitura con **L'OLIO BIANCO**.

TOVER
TECNOLOGIE CHIMICHE



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Azienda
Certificata



UNI EN ISO
9001:2000
Cert. N° 393



Per ottenere una superficie più fine è possibile spazzolare le superfici con un disco verde prima del trattamento ad olio o cera, o, in alternativa, carteggiare leggermente con carte molto fini facendo attenzione a non eccedere nell'asportare lo strato sbiancato o anticato.

Note

- ✓ E' importante tenere presente che l'aspetto finale che si ottiene è condizionato dalla particolare specie legnosa utilizzata; anche tra partite diverse di uno stesso tipo legno si possono osservare evidenti differenze di tonalità. Occorre perciò effettuare sempre prove applicative preliminari.
- ✓ Resa: 5-7 m² /lt.
- ✓ Frequenti sono i casi di parti verniciate più scure dovute ad un ristagno di liquido, così come le gocciolature lungo i bordi.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com



**UNI EN ISO
9001:2000
Cert. N° 393**

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità. Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare. Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l'Assistenza Tecnica Tover.

REV.3 14-12-2007

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.