

ADESOL 100

UITZETTENDE SOLVENTVRIJE POLYURETHAANLIJM MET ZWELLENDE VERMOGEN

1-component uitzettende polyurethaanlijm, geschikt voor fast tack herstellingen van houten elementen, als zich het probleem voordoet van moeilijke hechting. Adesol 100 kan gebruikt worden zowel voor als na de afwerking van parket.



Technische gegevens

Fysische kenmerken (20°C-60% R.L.)			
uitzicht	bruin dicht vloeibaar	specifiek gewicht	1,14 g/cm ³
Mengverhouding en tijd (20°C-60% R.L.)			
mengverhouding	mono-component	licht beloopbaar	24 uur
verwerkingstijd	4 - 6 uur	schuren	48 uur
Technische kenmerken (20°C-60% R.L.)			
waterweerstand	optimaal	verwerkingstemperatuur	> 10° C
chemische weerstand	optimaal	inhoud oplosmiddelen	geen
Bewaren & etiket			
bewaartermijn onder gesloten originele verpakking op kamertemperatuur	12 maanden (vorstgevoelig)	gevaarsymbool	Xn
reinigen gereedschap	direct na gebruik gereedschap reinigen met alcohol of Solvente di Lavaggio S/23		
beschikbare verpakkingen	flessen van 500 ml		

Gebruiksaanwijzingen

Herstellen voor afwerking vloer

Maak een klein gaatje in de te herstellen zone en injecteer de lijn. Bij bijzonder droge materialen, injecteer voorafgaand enkele waterdruppels om de uitzetting van het product te bevorderen. Als de verwerkingstijd is bereikt, verwijder overtollige lijn en werk af met een bindmiddel.

Herstellen na afwerking vloer

Voor het herstellen van afgewerkte houten vloeren, verspreid eerst wat vloeibare was over de te herstellen zone, om vernisschade te vermijden bij de behandeling. Vervolg dan zoals boven beschreven. Tijdens de verwerkingstijd (4-6 uur) is aangeraden een gewicht over de herstelling te plaatsen omdat de uitzetting van het product de vloer licht kan omhoog drukken.

Als de verwerkingstijd is bereikt, vul de gaten met een passend bindmiddel of de gekleurde acryl sealer Fullgap. Verwijder tenslotte de beschermende waslaag.

Normen referenties

UNI EN 14342:2008 houten vloeren - karakteristieken, evaluatie van conformiteit en kenmerken. UNI EN 205:2006 lijmen - houtlijmen voor niet-structurele toepassingen. Verklaring van trekvastheid en schuifsterkte van overlappingsverbindingen.

UNI EN 204:2001 classificatie van thermoplastische houtlijmen voor niet-structurele toepassingen.

Veiligheidsnormen

ENKEL VOOR PROFESSIONELEN. Respecteer de aanbevelingen vermeld op de etiketten en consulteer de veiligheidsfiches voor gebruik.

Afval

Lege verpakkingen en overschotten van producten deponeren conform de geldende wetgeving.

WAARSCHUWING: de informatie vermeld in deze technische fiche is enkel ter advisering en maakt geen aanspraak op onze verantwoordelijkheid. Pas het gebruik van onze producten aan aan de omgevingsfactoren en de te behandelen materialen. **REV.4 18-07-2013** Deze technische fiche vervangt alle vorige.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy

