

TOVCOL MS Start

MONO COMPONENT LIJM GEMODIFIEERDE SILANEN – MS POLYMEER

TOVCOL MS Start is een 1 componentenlijm op basis van door silanen gemodificeerde polymeren. Blijvend elastisch en met hoge kleefkracht voor houten vloeren. Het is een door vocht uithardende lijm, zonder water, solvaten, epoxy, vrije aminozuren en iso-cyanaten en dus zonder risicosymbool.

Ideaal voor het plaatsen van meerlaags parket in alle houtsoorten op zowel cementgebonden ondergronden, anhydriet, op bestaande al of niet absorberende ondergronden. Dankzij haar blijvende elasticiteit is deze lijm uitermate geschikt voor gebruik bij vloerverwarming.

De troeven van deze lijm op een rijtje: gebruiksgemak, de mogelijkheid om alle lijm te gebruiken zonder verspilling, hoog rendement, makkelijk reinigen van de handen maar ook van lijmresten op afgewerkte vloeren, geluidsisolerend effect, snelle hechting, geen uitzetting van de lijm bij het uitharden.



Technische Eigenschappen

Fysische karakteristieken (20°C – 60% R.L.)			
Aspect	Thixotrope pate	Viscositeit (Brookfield spindle 7 - 50 rpm)	35.000 mPa.s
Dichtheid	1,7 g/cm ³		

Mengverhouding & verwerking (20°C – 60% R.L.)			
Opentijd	40-60 min	Beloopbaar	6-10 u
Hechting na	8-10 u	Schuurbaar	2-3 dagen

Technische karakteristieken (20°C – 60% R.L.)			
Verbruik (lijmkam 8mm)	700 - 1200 g/m ²	Waterweerstand	uitstekend
Trekvast volgens (norm EN 14923)	1,2 N/mm ²	Rekbaarheidsfactor (norm EN 14293)	> 2
Chemische weerstand	uitstekend	Verwerkings Temp.	> + 10°C

Houdbaarheid & Etiket			
Bewaren in gesloten originele verpakking : kamertemperatuur	Min. 12 maanden	Gevaren symbool	Geen

Reinigen gereedschap	met Solvente di Lavaggio S/23 , na uitharding enkel mechanisch
-----------------------------	--

Verpakking	Emmer 15 kg
Kleur	Licht of donker op aanvraag

Toepassingsgebied en verwerking

Ondergronden

De ondergrond moet voldoende vlak, stevig en trekvast zijn, zonder stof of loskomende delen. Eventuele vernis of was/olie resten moeten worden verwijderd.

Cementgebonden dekvloeren : max. 2% vocht; kalk en anhydrietvloeren : max. 0,5% vocht. Controle van risico op opstijgend vocht is onontbeerlijk.

Onregelmatige betonnen ondergronden, oude marmervloeren, ceramische tegels moeten eerst worden behandeld met aangepaste producten.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy





TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n° 920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy



Scheuren in de betonvloer moeten met synthetische mortel aangemaakt met Primer PU100 of Adeblok T19 worden hersteld (zie specifieke fiches van deze producten).

Tegelvloeren moeten worden opgeruwd en grondig ontvet. Aanbrengen van een primer is niet nodig

Cementgebonden ondergronden die poederig, brokkelig, korrelig zijn moeten worden versterkt door behandeling met een van volgende primers : Primer PU100, Toverfix of Primer TS, om de hechting te verbeteren. Om een stof aan de oppervlakte van de dekvloer te binden gebruikt men de water gedragen primer Nano-Fix.

Als vochtscherm bij restvocht : Primer PU100, Adeblok T19 of Idroblok C3 (zie specifieke fiches van deze producten).

Om een stof aan de oppervlakte van de dekvloer te binden gebruikt men de water Bij gebruik van een PU of een epoxy primer moet men de primers voldoende inzanden met droog (kwarts)zand. Eens de primer droog verwijderd men het overtollige zand.

Aanbrengen

Op de goed voorbereide ondergrond (vlak, voldoende stoot_ en trekvast, droog) Tovcol MS Start aanbrengen met Tover lijmspatel nr 6 (tanden 8mm).

Na het uitstrijken van een strook lijm moeten de parketdelen voldoende snel in het lijmbed worden gelegd.

Let erop dat minstens 70% van de oppervlakte van de planken verlijmd is. Respecteer ook de temperatuur en luchtvochtigheidsvoorwaarden tijdens het plaatsen.

Voor parket in grote formaten gewicht leggen op de vloer direct na verlijming en dit voor meerdere uren.

N.B. de opentijd van dit product wordt bepaald door de omgevingsfactoren (temp. en R.L.) met een maximum van 40 min.

Reinigen

Men kan ook gebruik maken van ons product Stripcoll of van de vochtige doekjes Tovclean.

Wanneer de lijm droog is kan ze enkel mechanisch worden verwijderd daar ze een zéér hoge chemische weerstand heeft.

Nota's

Teveel gebruik aan lijm vermijden

Niet voor buitengebruik

De lijm nooit verdunnen

Niet gebruiken op vloeren behandeld met aceton-vinyl primers

Niet geschikt voor verlijming van PVC, PE of vloeren die aan de achterzijde vernist zijn.

Altijd de dekvloer controleren op vocht via CM meting.

Een geopende emmer lijm goed sluiten na gebruik en droog en fris bewaren. Hierdoor blijft deze bruikbaar.

Dilatatievoeg van +/- 1cm laten t.o.v. alle vaste delen.

Veiligheidsnormen

FOR PROFESSIONAL USE ONLY. Strictly respect the information reported on the labels and consult safety data sheets before use.

Afval

Het gebruikte product en de lege verpakking enkel conform de wettelijke bepalingen weggooien.

Bovenstaande inlichtingen zijn ter informatieve titel zonder dat er enige verantwoordelijkheid uit voortkomt. Wij raden u aan rekening te houden met de raadgevingen ter verwerking en gebruik van onze producten en de raadgevingen mbt omgevingsfactoren, zoals hierboven vermeld U kunt altijd de technische dienst van TOVER raadplegen voor uitgebreidere informatie of bij twijfel. **REV.1 15-10-2014** Deze fiche vervangt en annuleert alle voorgaande.