

TOVCOL TP3 RF

WATERGEDRAGEN VINYLlijm - KRACHTIGE EN SNELLE LIJM VOOR HOUTEN VLOEREN

De op waterdispersie gebaseerde lijm van vinylacetaat hars Tovcol TP3 RF is geschikt voor het verlijmen van hardhouten vloeren, zoals mozaïekstructuren, kleine parketplanken en iedere soort houtstrips op beton of andere absorberende oppervlakken. Het laag watergehalte en de specifieke polymeren garanderen een krachtige en snelle hechting, zonder laterale pressie. Voor gebruik binnen. Geschikt bij vloerverwarmingssystemen.



Technische gegevens

Chemisch-fysische kenmerken (20°C - 60% R.L.)			
uitzicht	dikke pasta	specifiek gewicht	1,31 g/cm ³
Mengverhouding en tijd (20°C - 60% R.L.)			
opentijd	ongeveer 20'	schuren en afwerken	10 - 15 dagen
aanpassingstijd	~ 1 uur	vochtigheidsgehalte ondergrond	< 2%
beloopbaar	12 - 24 uur	vochtigheidsgehalte hout	9 ± 2%
Technische kenmerken (20°C - 60% R.L.)			
verbruik (8 mm lijmkam)	700 - 900 g/m ²	gebruikstemperatuur	> 10°C < 35°C
treksterkte	> 3,5 N/mm ²		
LIJM OVEREENKOMSTIG MET NORM EN 14293			
Bewaren & Etiket			
bewaartermijn onder originele gesloten verpakking op kamertemperatuur	12 maanden (vorstgevoelig)	gevaarsymbool	geen
reinigen gereedschap	onmiddellijk reinigen met water, indien opgedroogd reinigen met Stripcoll		
beschikbare verpakkingen	emmers 20 kg		
kleuren	licht of donker hout		

Gebruiksaanwijzingen

Ondergrond.

Het oppervlak moet absorberend zijn, glad en compact, vrij van stof, zand, vet en olie. Verwijder alle resten van eerdere behandelingen. Het resterende vochtigheidsgehalte van een betonnen ondergrond mag 2% aan gewicht niet overschrijden. Terwijl bij anhydrietondergronden max. 0,5% is toegestaan. Als de kans bestaat dat de vochtigheidsgraad toeneemt, wordt aangeraden een waterbestendig product (polyethyleen) aan te brengen voor het plaatsen van de vloer. Zorg dat er geen kans bestaat voor opstijgend vocht.

Onstabiele of oneffen betonnen ondergronden moeten genivelleerd worden met een specifiek product. Te absorberende of stoffige betonnen ondergronden moeten behandeld worden met Nano-fix, Primer C1 of Primer TS (zie relevante technische fiches).

Aanbrengen.

Lijm omroeren voor gebruik. Breng Tovcol TP3 RF homogeen aan enkel op de ondergrond, met gebruik van een 8 mm lijmkam. Probeer hierbij mogelijke stofresten te vermengen. Werk met kleine stroken tegelijk om te voorkomen dat de lijm uitdroogt. Als de lijm toch is uitgedroogd, verwijder het lijmvel en breng nieuwe lijm aan. Druk de houtstrips licht aan om de hechting te bevorderen.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy





TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Made in Italy



Nota's

- ✓ Lijm de randen van de houten elementen niet aan elkaar.
- ✓ Hou een marge van 1 cm langs de randen van de ruimte om mogelijke werking van het hout toe te laten.
- ✓ Voor het plaatsen van brede houten vloerplanken zonder T&G, of onstabiel hout zoals es en beuk, wordt aangeraden reactieve lijmen te gebruiken (Tovcol TP2C, Tovcol T.A., Tovcol PU2C, Tovcol MS of vergelijkbare producten).
- ✓ Het is niet aangeraden vinyllijmen te gebruiken bij anhydrietondergronden of op egalisatiemortel

Normen referenties

UNI EN 14293:2006 Lijmen – Lijmen voor het hechten van parket aan ondergrond - Testmethoden en minimumvereisten

Veiligheidsnormen

ENKEL VOOR PROFESSIONELEN. Respecteer de aanbevelingen vermeld op de etiketten en consulteer de veiligheidsfiches voor gebruik.

Afval

Lege verpakkingen en overschotten van producten deponeren conform de geldende wetgeving.

WAARSCHUWING: de informatie vermeld in deze technische fiche is enkel ter advisering en maakt geen aanspraak op onze verantwoordelijkheid. Pas het gebruik van onze producten aan aan de omgevingsfactoren en de te behandelen materialen.

REV.3 18-07-2013 Deze technische fiche vervangt alle vorige.