

# Tovcol MPL

Adesivo a base acqua ad elevata appiccicosità per pavimenti resilienti

Tovcol MPL è un adesivo acrilico in dispersione acquosa ad alte appiccicosità per il fissaggio, in interno, di pavimentazioni resilienti di qualunque tipo: gomma, vinilici, tessili, moquette, linoleum, sughero ecc. e di qualunque formato, sia in teli sia a quadrotte. Idoneo anche per la posa di LVT.

L'adesivo può essere usato in interno, a pavimento o a parete, su superfici assorbenti e livellate, anche con sistemi di riscaldamento a pavimento. Adatto in ambienti residenziali, commerciali e industriali anche con carichi statici e dinamici intensi.

Tovcol MPL è esente da solventi ed è caratterizzato da un tempo aperto medio e da una buona presa iniziale.

## Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Pasta densa
Densità	1,4 kg/litro
Viscosità	35.000 mPa·s
pH	7,0
Tempo di attesa	10 – 20 minuti
Tempo aperto	30 – 40 minuti
Pedonabilità (traffico leggero)	4 – 6 ore
Messa in esercizio	2 – 3 giorni
Resa	200-300 g/m <sup>2</sup> Spatola TBK A2
Temp. di applicazione	Da + 10 a + 35 °C
Conservazione	12 mesi - Teme il gelo
Pulizia Attrezzi	subito dopo l'uso con acqua, quando essiccato con Stripcoll
Confezioni disponibili	Secchi da 15 kg

## Preparazione sottofondo

Tovcol MPL può essere applicato su qualsiasi tipologia di sottofondo realizzato in edilizia o su qualsiasi tipologia di pavimentazione preesistente, purché siano piani, resistenti alla compressione, privi di polvere o parti incoerenti e non soggetti ad alcuna risalita di umidità. Si verifichi che il contenuto di umidità dei sottofondi cementizi non superi il 2,5 – 3,0 % o lo 0,5% per quelli a base di gesso o anidride. Sottofondi non sufficientemente piani devono essere livellati con idoneo rasante Tover.

In caso di sottofondi cementizi fortemente assorbenti o spolveranti applicare a rullo una mano di Nano Fix.

I sottofondi non assorbenti devono essere ricoperti con almeno 2 mm di RockFloor F10 seguendo le istruzioni della relativa scheda tecnica.

Il sottofondo non deve essere soggetto ad alcun rischio di risalita di umidità e non deve presentarsi bagnato o umido. L'ambiente di posa non deve essere soggetto a prolungate esposizioni ad acqua o umidità elevata.

Prima di iniziare la posa accertarsi che l'adesivo, il pavimento ed il sottofondo siano acclimatati alla stessa temperatura. E' importante che il pavimento resiliente da posare sia tolto dagli imballi alcune ore prima della posa per consentirne la diminuzione delle tensioni interne dovute all'imballo stesso adagiandolo liberamente o almeno allentando i rotoli.



Adesivi &  
Sigillanti

## Tovcol MPL



## Certificazioni





Adesivi &  
Sigillanti

## Applicazione

Applicare Tovcol MPL uniformemente sulla superficie da trattare con una spatola idonea, attendere tra 10 e 20 minuti per fare in modo che evapori la maggior parte dell'acqua contenuta nell'adesivo rendendo così più rapida la presa sul rivestimento.

In generale è comunque consigliabile non attendere oltre il tempo aperto dell'adesivo, 30 – 40 minuti in modo da garantire una efficace bagnatura del retro del rivestimento.

Subito dopo aver posato il rivestimento si proceda a massaggiare la superficie dal centro verso l'esterno, con un rullo o con spatola di legno, al fine di permettere una perfetta bagnatura e eliminare eventuali bolle d'aria.

Dopo alcuni minuti dalla posa, ripetere l'operazione di rullaggio. Durante la posa verificare che ci sia un buon trasferimento dell'adesivo sul retro del rivestimento.

In ogni caso seguire le istruzioni fornite del produttore del rivestimento per quanto riguarda la tecnica di posa.

## Note

Il tempo di attesa e il tempo aperto indicati in questa scheda sono puramente indicativi e possono variare notevolmente a seconda dell'assorbimento della superficie e della temperatura e umidità ambientale. Verificare sempre che ci sia un corretto trasferimento dell'adesivo sul retro del rivestimento.

Teme il gelo

Non utilizzare per pavimentazioni soggette a ristagno d'acqua.

Non gettare i residui nelle fognature

## Norme di Sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

## Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

## Tovcol MPL



## Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. REV 02 31/01/2020 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

**TOVER**<sup>®</sup>  
Your formula

 MADE IN ITALY

Tover S.r.l.  
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com