

Uniqua Paint

Vernice colorata coprente per parquet

Uniqua Paint permette di realizzare colorazioni coprenti su qualsiasi legno. L'utilizzo di un sistema autoreticolante conferisce al film, in tempi brevi, un'elevata durezza superficiale che si traduce in un'ottima resistenza all'abrasione e alle strisciate di gomma (BHMR - Black Heel Mark resistance). Le prestazioni meccaniche ottenute rendono Uniqua Paint particolarmente indicata in ambienti ad alto traffico.

Uniqua Paint può essere utilizzata per trattare qualsiasi superficie in legno come porte, mobili, boiserie, etc.

Solo per interni.

Uniqua Paint è disponibile nelle tinte: Grigio Basalto - RAL 7012, Grigio Ombra - RAL 7022, Grigio Polvere - RAL 7037, Grigio Quarzo - RAL 7039, Bianco - RAL 9010, Nero - RAL 9017, Grigio seta - RAL 7044, Rosso Marrone - RAL 3011, Beige, Carruba e molte altre. Sono disponibili anche tre tinte metallizzate, Argento, Oro, Rame.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido colorato
Densità	1,100 – 1,200 kg/l
Viscosità	1000 – 2000 mPas
pH	8,0 – 8,5
Fuori polvere	30 minuti
Secco al tatto	1 ora 30 minuti
Sovraverniciatura	Minimo 6 – 8 ore
Carteggiatura	6 – 8 ore
Pedonabilità	4 – 5 ore, con cautela
Messa in esercizio	Minimo 24 ore
Resa	8 – 10 m ² /litro
Resistenza all'abrasione dopo 7 giorni	25 mg – Taber Abraser, mole CS10, 1000g, 1000 giri
Grado di opacità (glossmetro 60°)	20 gloss
Temperatura di applicazione	> 10 °C – Teme il gelo
Conservazione	12 mesi in confezione originale sigillata a temperatura > 10 °C
VOC	45 g/litro, cat A/i (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Pulizia degli attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Confezioni disponibili	Barattoli da 1 litro e da 2,5 litri



Vernici &
Finiture

Uniqua Paint



Certificazioni



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Modalità di applicazione

Levigare ed eventualmente stuccare usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS/30 oppure al solvente come Lega Stucco RS/A; finire il ciclo di carteggiatura con grana 120/150 e pulire accuratamente la superficie. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Verificare sempre che persistano condizioni ambientali idonee per la verniciatura. In caso di condizioni difficili come ad esempio grandi superfici, temperature elevate, bassa umidità ambientale, si consiglia di aggiungere il 5% di ritardante Rallenty, in mancanza di quest'ultimo, Uniqua Paint può essere diluito con il 10 ÷ 15% d'acqua.

Per l'applicazione di Uniqua Paint si consiglia l'impiego di rulli in microfibra a pelo medio che permettano una più agevole ed omogenea distribuzione del prodotto ed una migliore lavorabilità. Uniqua Paint è applicabile anche a pennello. Per applicazioni industriali consigliamo di usare Uniqua Paint Industry.

Applicare due mani di prodotto carteggiando tra le mani con retina grana 220. Con l'Uniqua Paint bianca possono essere necessarie tre mani per avere una buona copertura. Non è necessario applicare una vernice trasparente di protezione, nel caso si volesse comunque applicare una vernice di finitura trasparente, ad esempio per ottenere un diverso grado di opacità, raccomandiamo di usare una delle versioni trasparenti dell'Uniqua o una vernice bicomponente a base acqua. Le versioni Metallizzate: Argento, Oro e Rame devono invece obbligatoriamente essere ricoperte da una mano di Uniqua trasparente.

Per verniciature con Uniqua Paint Bianca su legni ricchi di tannino come il rovere, applicare una mano di Fondo Anti-Tannino prima del trattamento quindi procedere (senza carteggiare) con due o tre mani di Uniqua Paint Bianca (eventualmente carteggiando dopo la prima mano). Lo stesso accorgimento è consigliato per colori molto chiari soprattutto se tendenti all'azzurro.

In alternativa al Fondo Antitannino è possibile utilizzare il Fondo Isolante AL.

Non utilizzare Uniqua Paint su fondi a base solvente, sia mono sia bicomponenti, diversi dal Fondo Isolante AL. L'adesione su questo tipo di fondi non è garantita, potrebbero verificarsi sfogliamenti.

Raccomandiamo di prestare la massima cura durante la preparazione del legno, soprattutto nel caso di riverniciature. È estremamente importante rimuovere ogni residuo di vecchie vernici o altri trattamenti per avere una adesione ottimale della Uniqua Paint.

Note

Teme il gelo.

I colori dei campionari sono indicativi, fare sempre una prova per determinare il colore nelle reali condizioni di impiego.

Prestare attenzione ai numeri di lotto dei prodotti colorati. Utilizzare sempre un lotto unico per ogni mano applicata. Se non fosse possibile, mescolare tra loro i diversi lotti prima dell'applicazione.

Non utilizzare il prodotto in esterno.

Non versare il prodotto verniciante direttamente sul pavimento.

Usare un contenitore adatto.

Durante l'applicazione evitare raggi solari diretti sul pavimento.

Evitare le correnti d'aria.

Spegnere il riscaldamento soprattutto se a pavimento.

Applicare tutte le attenzioni proprie dell'arte del verniciare.

Non recuperare il prodotto non utilizzato

Manutenzione

Per la detergenza e la manutenzione frequente dei pavimenti trattati con questo prodotto si consiglia l'uso del sapone neutro Pulito Parquet, per la manutenzione straordinaria suggeriamo invece il polish Lux

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Uniqua Paint



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 04 del 26/03/2020. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com