

Fast&Full

Self-Linking watergedragen, sneldrogende grondverf voor parket

Fast&Full is een zelfverknopend één-component grondverf op acrylbasis voor het aanbrengen van een natuurlijk effect op houten vloeren, het geeft het hout een lichte kleur en is geschikt voor alle houtsoorten. Na 1 uur van aanbrengen kan het eenvoudig geschuurd worden, het zorgt voor een zeer glad oppervlak en zorgt ervoor dat de eigenschappen van de afwerking het beste tot hun recht komen. Overschilderbaar met alle watergedragen vernissen van Tover. Fast&Full heeft een bijzonder laag VOS-gehalte.

Technische gegevens bij 20 °C en 60% R.L.

Uiterlijk	Witte vloeistof
Dichtheid	1,058 kg/l
Viscositeit	20 sec. Ford 4
pH	7,5 – 8,0
Stofdroog na	10 – 15 minuten
Handdroog na	20 – 40 min
Overschilderbaar na	1 uur
Schuren na	1 uur
Rendement	10 – 12 m ² /liter
Aanbrengingstemperatuur	> 10 °C – Niet blootstellen aan vorst
Houdbaarheid	12 maanden in originele, afgesloten verpakking bij temp > 10 °C
VOS	20 g/liter, cat A/i (WG), grenswaarde 140 g/liter (2004/42/CE)
Reiniging van het gereedschap	Reinig de roller direct na gebruik met water en neutrale zeep, met behulp van een rolpers, tot de vloeistof die eruit komt niet meer troebel is; indien mogelijk nogmaals afspoelen met schoon water. Bewaar de rollers in met water verdunde wasoplossing Soluzione di Lavaggio S/28; afspoelen met schoon water voorafgaand aan een volgend gebruik.
Beschikbare verpakkingen	Blikken van 5 liter

Wijze van toepassing

Het parket schuren om een glad oppervlak te krijgen dat vrij van olie, vet, was of andere verfstreken is.

Het oppervlak voegen en schaven, met gebruik van een watergedragen kit zoals Idrostucco RS/30 of op basis van solventen zoals Lega Stucco RS/A gemengd met houtstof; schuur als laatste met korrelgrootte 120 – 150.

Voordat het product aangebracht wordt, moet het parket afgezogen en gereinigd worden. Controleer altijd dat de omstandigheden geschikt zijn voor de toepassing.

Schud de bus goed en breng een laag Fast&Full aan met een roller of met een kwast waarbij ervoor gezorgd moet worden dat het hout gelijkmatig bevochtigd is.

Na 1 uur kan er geschuurd worden met korrelgrootte 180 – 220, gebruik geen kleinere korrelgroottes. Reinig het oppervlak goed.

Breng als laatste één van onze watergedragen vernissen aan waarbij de instructies bevat in de bijbehorende technische fiches gevolgd moeten worden.



Vernis &
Afwerkingen

Fast&Full



Certificaten



Toelichting

Niet blootstellen aan vorst

Giet het product niet direct op de vloer.

Fast&Full moet altijd geschuurd worden.

Gebruik een geschikte bak.

Voorkom dat de omtrek en de rest van de ruimte op twee afzonderlijke momenten met vernis worden behandeld. Behandel kleine stukjes aan de rand en behandel dan direct de aangrenzende zone met vernis.

Voorkom direct zonlicht op de vloer tijdens het aanbrengen.

Voorkom luchtstromingen.

Zet de verwarming uit, vooral als het vloerverwarming is.

Veiligheidsvoorschriften

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Hetgeen vermeld is op het label moet strikt gevolgd worden en het veiligheidsinformatieblad moet voor gebruik worden bestudeerd.

Verwijdering

Verwijder het ongebruikte product en de lege verpakkingen overeenkomstig de geldende, lokale wetgeving.



Vernis &
Afwerkingen

Fast&Full



Certificaten



Het advies dat gegeven wordt in dit technisch voorlichtingsblad is ter indicatie en wij kunnen hier op geen enkele manier aansprakelijk voor worden gesteld, omdat wij geen controle hebben over de gebruiksmethoden en omstandigheden van het product. Het wordt aanbevolen om de daadwerkelijke geschiktheid voor het beoogd gebruik te controleren.

Herz. 03 - 06/12/2019 Dit blad annuleert en vervangt de voorgaande versies..