

# Gran Fondo NP

## Fondo poliuretano bicomponente ad alta copertura

Fondo poliuretano a solvente caratterizzato da un'eccellente copertura, rapidità di essiccazione e carteggiatura. Può essere sovraverniciato con vernici a base acqua bicomponenti e permette, il completamento della finitura con sole due mani.

### Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Componente A – Liquido opalescente Componente B – Liquido trasparente
Rapporto di impiego	1:1 in volume
Densità miscela	1,015 kg/litro
Fuori polvere	30 minuti
Secco al tatto	2 ore
Carteggiabilità	8 ore
Tempo di utilizzo miscela (pot-life)	4 ore
Resa	10 m <sup>2</sup> /litro
VOC	< 500 g/litro, cat A/j (BS), limite 500 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura di applicazione	Da +10 a +35 °C
Pulizia Attrezzi	Subito dopo l'uso con Solvente di Lavaggio S 23.
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate
Confezioni disponibili	Fustini da 5+5 e 10+10 litri

### Modalità d'uso

Levigare il parquet rimuovendo completamente eventuali vecchie vernici e qualsiasi traccia di oli, grassi e cere. Stuccare le fessurazioni impastando polvere di legno con Legastucco RS 20 o Legastucco RS A e completare il ciclo di levigatura con abrasivo grana 120 – 150. Pulire accuratamente la superficie.

Agitare bene il componente A e miscelarlo nel corretto rapporto di impiego (1:1) con il componente B, quindi applicare Gran Fondo NP a rullo o a pennello. Dopo almeno 6-8 ore procedere con la carteggiatura con abrasivi a grana 150-180. Completare il ciclo di verniciatura con vernice bicomponente a base solvente o a base acqua

### Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

### Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &  
Finiture

## Gran Fondo NP



### Certificazioni



**TOVER**<sup>®</sup>



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.  
Rev 05 – 24/03/2020 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.