

Maxi Oil

Aceite de ceras duras para colorear suelos de madera

Aceite monocomponente de ceras duras para el acabado de suelos de madera. Le ofrece a la madera el color típico de un tratamiento al aceite, pero con la duración y la facilidad de mantenimiento de un barniz. Adecuado también para tratar puertas y ventanas u otras partes de madera, también en exteriores. Disponible en las versiones: satinado, mate y extramate.

Datos técnicos – 20 °C, 60% R.H.

Aspecto	Líquido ámbar
Densidad	0,900 – 0,935 kg/l
Viscosidad	18 – 20 segundos copa Ford n° 4
Secado fuera polvo	2 horas
Sobrebarnizable	12 – 14 horas
Lijado	12 – 14 horas
Transitabilidad ligera	12 – 14 horas
Transitabilidad completa	mínimo 24 horas
Rendimiento	12 – 14 m ² /litro
Resistencia a la abrasión después de 7 días	35 mg – Taber Abraser, muelas CS10, 1000g, 1000 giros
Grado de brillo (glossmetro 60°)	Satinado 45 – 50 gloss Mate 25 – 30 gloss Extramate 10 gloss
Temperatura de aplicación	> 15 °C
Almacenamiento	Min 12 meses en envase original sellado
VOC	< 500 g/litro, cat A/j (BD), límite 500 g/litro (2004/42/CE)
Limpieza de las herramientas	Inmediatamente después del uso con Diluyente RMD 91
Embalaje disponible	Latas de 1 litro, latas de 5 litros

Instrucciones de uso

Lijar el suelo eliminando cualquier residuo de tratamiento preexistente. Si es necesario, rellenar las grietas con uno de nuestros rellenos: Lega Stucco RS A o Lega Stucco RS/20. Eliminar los residuos de relleno con papel abrasivo grano 100 o 120.

Aspirar el polvo, limpiar con cuidado la superficie y aplicar el producto.

Maxi Oil Color es listo para usar. Agitar bien el producto antes del uso, aplicar la primera capa de Maxi Oil Color con rodillo (mohair 6 mm) o con brocha de manera uniforme. Después de 14-16 horas es posible dar una segunda capa de producto. Si la segunda capa se aplica dentro de las 48 horas, se puede evitar lijar entre las dos manos. Después de 48 horas de la primera capa es obligatorio lijar. Aconsejamos utilicen un pad abrasivo VF para evitar quitar demasiado color de la primera capa. Maxi Oil Color se puede aplicar también con spray pero antes se debe diluir con 10 – 20% de Diluyente RMD 91.

Aconsejamos se aplique Maxi Oil Color directamente en la madera, sin utilizar fondos.



Barnices y
Acabados

Maxi Oil



Certifications

Notas

No sobrebarnizar la versión blanca de Maxi Oil Color con la versión Maxi Oil transparente porque existe el riesgo que amarillee.

Como para todo producto al aceite, las maderas muy grasas como Teca, Iroko y Olivo ralentizan el secado del Maxi Oil Color. En casos extremos se deben esperar unos días.

Aunque se pueda transitar después de pocas horas, aconsejamos tener mucho cuidado durante la primera semana.

Desaconsejamos el uso de fondos en nitrocelulosa.

Desaconsejamos la tercera capa de Maxi Oil Color. Una película demasiado gorda podría comprometer la calidad mecánica del acabado.

No es sensible a las heladas, pero no aplicar con temperaturas inferiores a los 15°C. Temperaturas inferiores hacen difícil la aplicación del producto.

Mantenimiento

Por el mantenimiento regular aconsejamos Pulito Parquet. Por el mantenimiento extraordinario aconsejamos el polish Lux.

Normas de seguridad

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso.

Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.



Barnices y
Acabados

Maxi Oil



Certifications

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica son sólo orientativas y por eso no nos asumimos ninguna responsabilidad. Adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales de tratar.

Rev 01 de 26-02-2020. Esta ficha técnica sustituye la anterior.