

Sigil MS

Adhesivo sellador monocomponente



Adhesivos y
Selladores

Sigil MS es un adhesivo sellador elástico, suficientemente rápido, que se endurece con la humedad, lo que permite una unión altamente resistente y flexible. No gotea y tiene un alto poder de llenado.

Cuándo se utiliza: debido a su excelente capacidad adhesiva, Sigil MS puede usarse casi universalmente para unir pisos de madera y laminados, PVC rígido, paneles de cartón yeso, estructuras de metal o muros, carpintería metálica, etc. La elasticidad del adhesivo Sigil MS también permite la unión de componentes de madera o metal sometidos a vibraciones. Disponible en versión roble y blanco. También hay una versión en negro con características que la hacen adecuada también para aplicaciones de sellado, incluso en exteriores (consulte la hoja de datos técnicos correspondientes).

Datos técnicos a 20 °C - 60% H.R.

Aspecto	Pasta espesa
Densidad	1,50 kg/l
Tiempo abierto	30 – 40' Recorte / lijado 3-4 días
Sobrebarnizable	24 horas
Velocidad de curado	3 mm en las primeras 24 h
Características técnicas Rendimiento indicativo en m lineal por 290 ml:	Cordones de Ø 6 mm ~ 16 m
Dureza Shore A	40 – 45
Carga de rotura DIN 53504	> 2 N/mm ²
Alargamiento hasta rotura	> 400%
Módulo 100% de alargamiento DIN 53504	1 N/mm ²
Temperatura de aplicación	+5 a + 35 °C
Almacenamiento	18 meses en embalaje original sellado en un ambiente fresco y seco.
Limpieza de herramientas	Solvente di Lavaggio S/23; si se endurece, solo se elimina mecánicamente
Envases disponibles:	Cartuchos de 290 ml - salsichas de 600 ml

Notas

Evite el contacto del sellador con soluciones cáusticas, lejía, ácidos y disolventes.

Dado el tipo de producto, el tiempo de apertura y la velocidad de endurecimiento pueden variar significativamente en relación con las condiciones ambientales: al aumentar la temperatura y la humedad se determina una mayor velocidad y viceversa.

Sigil MS generalmente se puede sobrebarnizar, sin embargo, en vista de los numerosos tipos de barnices en el mercado, es recomendable realizar siempre pruebas de adhesión preliminares. En el producto, una vez endurecido, también es posible realizar tratamientos con aceite.

Use toallitas Tovclean específicas para limpiarse las manos.

Normas de seguridad

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso.

Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.

Sigil MS



Certificaciones



Las informaciones contenidas en esta ficha técnica son sólo orientativas y por eso no nos asumimos ninguna responsabilidad. Adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales de tratar. Rev 07 31/07/2013. Esta ficha técnica sustituye la anterior.