

Uniqua Paint

Barniz coloreado de cubrimiento total para suelos de madera



Barnices y
Acabados

Uniqua Paint permite realizar colores de cubrimiento total en todo tipo de madera. El uso de un sistema autoreticulador (Self-Linking) permite que la capa de barniz esté dura superficialmente en tiempos breves, con gran resistencia a la abrasión y a las marcas negras de los tacones (BHMR – Black Heel Mark Resistance). Su rendimiento mecánico es particularmente adecuado para áreas de alto tránsito. Uniqua Paint se puede utilizar para tratar cualquier superficie de madera como puertas, muebles, boiserie, etc. Sólo para interior Uniqua Paint está disponible en estos colores: Gris Basalto - RAL 7012, Gris Sombra - RAL 7022, Gris Polvo - RAL 7037, Gris Cuarzo - RAL 7039, Blanco - RAL 9010, Negro - RAL 9017, Gris seda - RAL 7044, Rojo, Marrón - RAL 3011, Beige y muchos otros. Están también disponibles los colores metalizados, Plata, Oro, Cobre.

Datos técnicos a 20 °C – 60% H.R.

Aspecto	Líquido coloreado
Desidad	1,100 – 1,200 kg/l
Viscosidad	1000 – 2000 mPas
pH	8,0 – 8,5
Fuera polvo	30 min
Sobrebarnizable	Mínimo 6 – 8 horas
Lijado	6 – 8 horas
Transitabilidad	4 – 5 horas, con cuidado
Transitabilidad completa	Mínimo 24 horas
Rendimiento	8 - 10 m ² /litro
Resistencia a la abrasión después de 7 días	25 mg – Taber Abraser, muela CS10, 1000 g, 1000 giros
Grado de brillo (60°)	20 gloss
Temperatura de aplicación	> 10 °C – Sensible a las heladas
Almacenamiento	12 meses en envase original sellado a temperatura > 10 °C
VOC	45 g/litro
Limpieza de las herramientas	Limpia el rodillo después del uso con agua y jabón neutro, sirviéndose de una herramienta para exprimir el rodillo hasta que esté libre del líquido opalescente; si es posible, enjuagar con agua limpia. Almanecer los rodillos en Soluzione di Lavaggio S/28 oportunamente diluida; enjuagar con agua limpia antes de reutilizarlos.
Envases disponibles	Lata de 1 litro y de 2,5 litros

Uniqua Paint



Certificaciones



Aplicación

Lijar y si necesario utilizar relleno al agua como RS/30 o al disolvente como Lega Stucco RS/A; acabar el ciclo de lijado con grano 120/150 y limpiar la superficie con cuidado. Mezclar bien el producto antes del uso. Verificar siempre que haya condiciones ambientales adecuadas para barnizar. Si hay condiciones difíciles como por ejemplo grandes superficies, temperaturas elevadas, baja humedad ambiental, recomendamos añadir 5% de retrasador Rallenty, si no está disponible, Uniqua Paint se puede diluir con 10-15% de agua.

Para aplicar Uniqua Paint recomendamos el uso de rodillos en microfibra con pelo medio que permiten una distribución más uniforme del producto y una mejor trabajabilidad. Uniqua Paint se puede aplicar también con una brocha.

TOVER[®]
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com



Barnices y
Acabados

Uniqua Paint

Aplicar dos capas de producto lijando entre las dos con un grano 220. Con Uniqua Paint blanco pueden ser necesarias tres capas para obtener un cubrimiento perfecto. No es necesario aplicar un barniz transparente de protección, pero si se quiere aplicar un barniz transparente, por ejemplo para obtener un brillo diferente, recomendamos utilizar una de las versiones transparentes de la gama Uniqua o un barniz de dos componentes al agua. Las versiones metalizadas Plata Oro y Cobre necesitan absolutamente de una capa de Uniqua transparente por encima.

Para barnizar con Uniqua Paint blanca en maderas ricas en tanino como roble, aplicar una capa de Fondo Anti-Tannino antes del tratamiento y continuar (sin lijar) con dos o tres capas de Uniqua Paint blanca (eventualmente lijando después de la primera capa). Aconsejamos hacer lo mismo con colores muy claros sobre todo los azules. Como alternativa al Fondo Antitannino se puede utilizar el Fondo Isolante AL.

No use Uniqua Paint en primers a base de disolventes, tanto mono como bicomponentes, que no sean el Fondo Isolante AL. La adhesión a estos tipos de fondo no está garantizada, puede producirse descamación.

Recomendamos cuidar bien la preparación de la madera, sobre todo en caso de rebarnizado. Es muy importante quitar cada residuo de barnices o tratamientos preexistentes para obtener una adhesión perfecta de Uniqua Paint.

Notas

Producto sensible a las heladas.

Los colores de las muestras son indicativos, siempre haga una prueba para determinar el color en las condiciones reales de uso.

Preste atención a los números de lote de los productos coloreados. Siempre use un solo lote para cada capa. Si eso no es posible, mezcle los diferentes lotes juntos antes de aplicar.

No utilizar el producto en exterior.

No verter el producto directamente en el suelo.

Utilizar un envase adecuado.

Durante la aplicación evitar rayos del sol directos en el suelo.

Evitar corrientes de aire.

Apagar la calefacción sobre todo si es radiante.

Cuidar muy bien las operaciones de barnizado.

No conservar los restos del producto no utilizado.

Mantenimiento

Para la limpieza y el mantenimiento regulares en suelos tratados con este producto recomendamos el uso del jabón neutro Pulito Parquet, para el mantenimiento extraordinario recomendamos el polish Lux.

Normas de seguridad

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso.

Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.



Certificaciones



La información contenida en esta ficha técnica solo son orientativas y no están bajo nuestra responsabilidad. Hay que adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales que se tratan.
Rev 04 del 26/03/2020. Esta ficha técnica substituye la anterior.