

Idrostucco RS/30

Legante per stucco a base acquosa per la rasatura del parquet

Legante all'acqua a rapida essiccazione da impastare con polvere di legno per la stuccatura e la rasatura dei parquet. Idrostucco RS/30 non cala ed è totalmente inodore; inoltre presenta un basso contenuto di VOC. I pavimenti rasati con Idrostucco RS/30 sono sovraverniciabili anche con prodotti a base solvente.

Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r

Aspetto	Liquido bianco
Densità	1,0 kg/litro
pH	6
Fuori polvere	20 minuti
Carteggiatura	40 – 60 minuti
Resa	Circa 30 m ² /litro
VOC	40 g/litro
Temperatura di applicazione	Da +5 a +35 °C
Pulizia attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
Confezioni disponibili	Taniche di plastica da 5 litri



Vernici &
Finiture


Idrostucco RS/30



Certificazioni



TOVER[®]
Your formula


MADE IN ITALY

Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Modalità di applicazione

Levigare il parquet con carta grossa e media per ottenere una superficie liscia ed esente da oli, grassi e cere. Raccogliere la polvere di legno della seconda levigatura ed amalgamarla con Idrostucco RS/30 per ottenere un impasto consistente ed al tempo stesso fluido indicativamente 10 parti di legante – 2/3 parti di polvere di legno.

Stendere velocemente ed uniformemente sul pavimento con spatola in acciaio inox o non metallica avendo cura di farne penetrare nelle fessure la maggior quantità possibile. Eventualmente ripetere l'operazione. Attendere la completa essiccazione (40 – 60 min.) e quindi concludere la preparazione del pavimento usando un abrasivo a grana 120 – 150. Prima di procedere con il ciclo di verniciatura si raccomanda di allontanare tutto lo stucco in eccesso e di spolverare accuratamente la superficie.

Note

Per ottenere un colore delle stuccature più simile possibile a quello del legno si consiglia di usare la stessa polvere ottenuta dalla levigatura del parquet da trattare.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Idrostucco RS/30



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 03 – 12/05/2020. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.