

Essenza

Barniz de dos componentes al agua con efecto natural

Essenza es un barniz al agua de dos componentes que ofrece un efecto natural al roble y a otras maderas claras.

El suelo barnizado aparece suave al tacto, muy mate, claro natural y no presenta las variaciones de color típicas de los barnices al agua. La madera tratada con Essenza es más resistente a los rayos UV y por consecuencia ofrece una mayor estabilidad del color en el tiempo.

El barniz Essenza se utiliza fácilmente y es adecuado sólo para roble y maderas claras, desaconsejamos se utilice en maderas oscuras.

Datos técnicos a 20 °C, 60% u.r.

Aspecto	Líquido blanco/rosado
Relación de empleo:	10:1
Desidad	1,025 kg/l
Viscosidad	17" Ford n° 4
pH	7,5
Tiempo de uso de la mezcla	4 horas
Eventual dilución	5% con Rallenty; 10% con agua para aplicación spray
Fuera polvo	1 hora
Sobrebarnizable	Mínimo 4 – 5 horas
Lijado	4 – 5 horas
Transitabilidad completa	Mínimo 24 horas
Rendimiento	12 – 14 m ² /litro
Resistencia a la abrasión después de 7 días	22 mg – Taber Abraser, muelas CS10, 1000g, 1000 giros
Grado de brillo (60°)	< 5 gloss
Temperatura de aplicación	> 10 °C – Sensible a las heladas
Almacenamiento	12 meses en envase original sellado a temperatura > 10 °C
VOC	35 g/litro, cat A/i (BA), límite 140 g/litro (2004/42/CE)
Limpieza de las herramientas	Limpieza del rodillo después del uso con agua y jabón neutro, sirviéndose de una herramienta para exprimir hasta que el rodillo mismo esté libre del líquido opalescente; si es posible, enjuagar con agua limpia. Almanecer los rodillos en Soluzione di Lavaggio S/28 oportunamente diluida; enjuagar con agua limpia antes de reutilizarlos.
Envases disponibles	Tanques de 5 + 0,5 litros

Aplicación

Lijar el suelo de madera eliminando todo residuo de tratamientos preexistentes. Si necesario, rellenar las grietas con uno de nuestros rellenos: Idrostucco RS/30, al agua o Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20 al disolvente (consultar las fichas técnicas relativas). Eliminar los residuos de relleno con papel abrasivo de grano 100 o 120. Aspirar el polvo, limpiar con cuidado la superficie y barnizar.

Mezclar bien los dos componentes en la relación de empleo exacta (10:1); para una mezcla correcta recomendamos verter el componente B en el componente A despacio y mezclando. Esperar 5 – 10 minutos para permitir una pre-reacción de la mezcla y después aplicar el barniz. En el caso se utilice el spray, diluir con 10% de agua. Para aplicar con rodillo recomendamos el uso de rodillos con pelo medio que permiten una distribución más uniforme del barniz y una mejor trabajabilidad.



Barnices y Acabados

Essenza



Certificaciones



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Aplicar con rodillo una primera capa de Essenza, después de 4 – 5 horas es posible lijar con grano 220 y aplicar una segunda capa de la misma manera.

Cuidado con la aplicación de la primera capa en la madera bruta: para obtener un buen resultado es necesario que la madera esté mojada por el barniz de una manera uniforme, evitar pasar el rodillo casi seco en la madera bruta.

PARA SUPERFICIES GRANDES: Sobre todo cuando hace calor, aconsejamos aplicar una capa de Fondo Fast & Full o de Idrofondo H2O antes de las dos capas de Essenza: esto permite obtener con facilidad un resultado uniforme.

Notas

Nunca mezclar Essenza con otros barnices.

Aplicar sólo dos capas de barniz.

No aplicar Essenza en maderas oscuras.

No aplique ningún barniz transparente en Essenza porque podría causar un amarillamiento del suelo.

Hacer pruebas en cada lote de madera.

No verter el producto directamente en el suelo.

Utilizar un contenedor adecuado.

Evitar de barnizar en dos tiempos el perímetro y la totalidad del suelo. Tratar pequeñas partes perimetrales y pronto barnizar la zona cerca de ellas.

Durante la aplicación evitar rayos solares directos en el suelo.

Evitar corrientes de aire.

Apagar la calefacción sobre todo si es radiante.

Cuidar muy bien las operaciones de barnizado.

Aunque la mezcla A+B se mantenga fluida durante unas horas, se debe efectuar la aplicación dentro del pot-life indicado (4 horas) para obtener una película de barniz uniforme.

El color del barniz líquido puede variar entre blanco y rosa claro, y esto no va a comprometer el resultado final del barnizado.

Mantenimiento

Para la limpieza y el mantenimiento regulares en suelos tratados con este producto recomendamos el uso del jabón neutro Pulito Parquet, para el mantenimiento extraordinario recomendamos el polish Lux Matt.

Normas de seguridad

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso.

Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.



Barnices y
Acabados

Essenza



Certificaciones



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica son sólo orientativas y por eso no nos asumimos ninguna responsabilidad. Adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales de tratar.

Rev 03 29-11-2019 Esta ficha técnica sustituye la anterior.