

Idrolak DR 97

Barniz al agua bicomponente

Barniz al agua bicomponente para parquet. Fácil de usar, tiene una excelente distensión y permite obtener acabados sin defectos y con excelentes propiedades mecánicas y resistencia a los productos químicos domésticos más comunes. También es adecuado para áreas de alto tránsito, le da a la madera un color claro natural. Disponible en las versiones satinado, mate y extra-mate.

Datos técnicos a 20 °C, 60% H.R.

Aspecto	líquido blanco
Proporción de empleo	10:1
Densidad	1,028 kg/litro
Viscosidad	20" copa Ford 4
pH	7,5
Tiempo de mezcla	4 horas
Posible dilución	al 5% con Rallenty; 10% con agua para aplicación por pulverización
Fuera polvo	1 hora
Sobrebarnizable	después de 4 – 5 horas
Lijado	después de 4 – 5 horas
Transitabilidad	minimo 24 horas
Rendimiento	12 – 14 m ² / litro
Envases disponibles	tanques de 5 + 0.5 litros
Resistencia a la abrasión después de 7 días	21 mg – Taber Abraser, ruedas CS10, 1000 g, 1000 rpm
Grado de brillo (60°)	Satinado 30 gloss Mate 20 gloss Extra-mate < 10 gloss
Temperatura de aplicación	> 10 °C – Sensible a las heladas
Almacenamiento	12 meses en envases originales sellados a una temperatura > 10 °C
VOC	80 g/litro, cat A/j (BA), límite 140 g/litro (2004/42/CE)
Limpieza de las herramientas	Limpie el rodillo inmediatamente después de usarlo con agua y jabón neutro, usando un "aprietarodillo" hasta que el rodillo ya no esté empapado en líquido opalescente; si es posible, enjuague nuevamente con agua limpia. Almacene los rodillos en la Soluzione di Lavaggio S/28 adecuadamente diluida; enjuague con agua limpia antes de usarlos nuevamente.

Aplicación

Lije el piso de madera como de costumbre, eliminando cualquier residuo del tratamiento anterior. Si es necesario, llene las grietas con uno de nuestros rellenos: Idrostucco RS/30, a base de agua o Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS / 20 a base de disolvente (consulte las hojas de datos técnicos correspondientes). Elimine los residuos de relleno con papel abrasivo de grano 100 o 120. Aspire el polvo, limpie cuidadosamente la superficie y continúe con el barnizado. Agite bien el componente A. Mezcle los dos componentes de manera uniforme en la proporción exacta de uso (10: 1). Para una mezcla correcta, se recomienda verter el componente B en el componente A lentamente y mezclando continuamente.



Barnices y
Acabados

Idrolak DR 97



Certificaciones



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com



Idrolak DR 97



Espere de 5 a 10 minutos para permitir que la mezcla reaccione y luego aplique el barniz. En caso de aplicación por pulverización, diluir con 10% de agua. Para la aplicación con rodillo, recomendamos el uso de rodillos adecuados de pelo medio que permitan una distribución más fácil y homogénea del barniz y una mejor trabajabilidad.

Aplique una primera capa de Idrolak DR 97 con un rodillo, después de 4-5 horas lije con grano 220 y aplique una segunda capa de la misma manera. Para un resultado más completo se puede aplicar una tercera capa.

Haga especial atención durante la aplicación de la primera capa sobre madera cruda: para obtener un buen resultado es necesario que la madera esté húmeda de manera uniforme gracias al barniz, evitando pasar el rodillo descargado sobre madera cruda.

Es posible sustituir la primera capa de pintura con uno de nuestros fondos a base de agua: Idrofondo H20, Tone-Up, Fast & Full, Mito o Base Gold para acelerar el trabajo de acabado u obtener más o menos efectos tonificantes.

También es posible llevar a cabo ciclos mixtos utilizando fondos a base de solventes como Fondo Isolante AL o Granfondo. Consulte las hojas de datos técnicos de nuestros fondos para obtener más información.

Notas

Nunca mezcle Idrolak DR 97 con otros barnices.

No vierta el barniz directamente sobre el suelo.

Use un recipiente adecuado.

Evite barnizar el perímetro y toda el área en dos etapas. Trate secciones pequeñas del perímetro e inmediatamente proceda a barnizar el área adyacente.

Durante la aplicación, evite la luz solar directa en el suelo.

Evite corrientes de aire.

Apague la calefacción especialmente cuando es por suelo radiante.

Aplique toda la atención propia del arte del acabado.

Aunque la mezcla A + B pueda mantenerse fluida durante unas pocas horas, la aplicación debe realizarse no más allá de la vida útil indicada (4 horas) para obtener una película continua y homogénea.

En el caso de ciclos mixtos, haga especial atención al lijado de la base, el Fondo Isolante AL no debe lijarse, el Granfondo debe lijarse con cuidado evitando "romper" la película para evitar manchas de colores más claros en el piso.

Mantenimiento

Para la limpieza y el mantenimiento ordinario de los suelos tratados con este producto, recomendamos el uso de jabón neutro Pulito Parquet. Para un mantenimiento extraordinario, recomendamos el polish Lux.

Normas de seguridad

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. Respete estrictamente la información expresada en la etiqueta y consulte las fichas de seguridad antes de usar el producto.

Eliminación de desechos

Deseche el producto no utilizado y los envases vacíos de acuerdo con la legislación local vigente.

Certificaciones

