

Oil Pro

Aceite de cera dura de tacto suave y alta resistencia para suelos de madera

Aceite de cera dura suave al tacto para suelos de madera. Le da a la madera el aspecto típico de un tratamiento a base de aceite, pero con una mayor durabilidad y facilidad de mantenimiento. Penetra en la madera y garantiza una alta resistencia a las rayas, la abrasión y las manchas. Disponible en las versiones semi-brillante y extra mate.

Datos técnicos – 20 °C, 60% R.H.

Apariencia	Líquido ámbar
Densidad	0.900 - 0.935 kg/l
Viscosidad	18 – 20 segundos Ford copa 4
Fuera polvo	2 horas
Lijable	12 – 14 horas
Sobrebarnizable	12 – 14 horas
Listo para tráfico ligero	12 – 14 horas
Listo para caminar	min. 24 horas
Rendimiento	12 – 14 m²/litro
Resistencia a la abrasión después de 7 días	35 mg – Taber Abraser, ruedas CS10, 1000g, 1000 rotaciones
Grado de opacidad (medidor de brillo 60°)	Satinado: 25 – 30 brillo Extramate < 10 brillo
Temperatura de aplicación	> 15 °C
Almacenamiento mínimo	12 meses en su envase original sellado
VOC	< 500 g/litro
Limpieza de herramientas	Con Green Cleaner, inmediatamente después de la aplicación
Embalaje disponible	lata de 1 litro, lata de 2,5 litros

Instrucciones de uso

Alise el piso de madera como de costumbre, eliminando cualquier residuo del tratamiento anterior. Si es necesario, llene las grietas con uno de nuestros rellenos: Lega Stucco RS A o Lega Stucco RS/20. Elimine los residuos de lechada con papel de lija de grano 100 o 120. Aspire el polvo, limpie bien la superficie y proceda a aplicar el producto.

Oil Pro está listo para usar. Agite bien el producto antes de usar. Aplique con un rodillo (mohair de 6 mm) o una brocha aplicando una primera capa de producto de manera uniforme. Después de 12 a 14 horas, es posible dar una segunda capa. Si la segunda capa se aplica dentro de las 48 horas, se puede evitar el lijado intermedio. Después de 48 horas desde la primera capa, es obligatorio lijar con un abrasivo de grano de 150 – 180. Oil Pro también es aplicable por pulverización después de la dilución con 10 – 20% de Green Cleaner.

Si desea un acabado coloreado, primero aplique una capa de Tintoretto Design o Belle Epoque. Siga escrupulosamente las instrucciones dadas en las fichas de datos técnicos relativos, especialmente en lo que respecta a los tiempos de construcción.



**Barnices y
Acabados**

Oil Pro



Certifications



Notas

Al igual que con todos los productos a base de aceite, las maderas muy grasas, como la teca, el iroko y el olivo, ralentizan el secado. En casos extremos es necesario esperar unos días.

Aunque se pueda caminar después de unas pocas horas, se recomienda precaución máxima en la primera semana.

No se recomienda el uso de fondos a base de nitrocelulosa.

No se recomienda la tercera capa de Oil Pro. Un grosor excesivo podría comprometer la calidad mecánica de la película.

Sin heladas, sin embargo, no se aplican a temperaturas inferiores a 15 °C. Las temperaturas más bajas dificultan la aplicación del producto.

Mantenimiento

Para el mantenimiento de rutina, recomendamos Deteroil.

Para un mantenimiento extraordinario, use Lux Matt.

Normas de seguridad

PRODUCTO DE USO PROFESIONAL. Cumpla estrictamente con lo que se indica en la etiqueta y consulte la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

Eliminación de desechos

Deseche el producto no utilizado y el envase vacío de acuerdo con las disposiciones de la legislación local vigente.



Barnices y
Acabados

Oil Pro



Certifications



Las recomendaciones en esta ficha técnica se proporcionan solo a título informativo y no vinculan nuestra responsabilidad de ninguna manera, ya que los métodos y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control. Recomendamos verificar la idoneidad real para el uso previsto.

Rev 01 – 13/12/2019 – Esta ficha técnica reemplaza las anteriores