

# Tovcol SR

## Adesivo poliuretano bicomponente per piccole riparazioni

Tovcol SR è un adesivo poliuretano bicomponente a presa rapidissima, per incollaggi rapidi e riparazioni del parquet su qualsiasi tipo di sottofondo, consente l'esecuzione dell'eventuale levigatura in tempi brevissimi. Esente da acqua e solventi. Può essere utilizzata per fissare rapidamente la prima linea di tavolette in lavori particolari come ad esempio la posa a spina di pesce.

### Dati tecnici a 20°C – 60% U.R.

Aspetto	Comp. A – Pasta densa color rovere Comp. B – Liquido bruno
Rapporto di impiego	9:1 in peso
Densità miscela	1,650 kg/litro
Tempo di utilizzo miscela (pot-life)	10 – 12 minuti
Attesa per la levigatura	1 h 30'
Indurimento completo	3 giorni
Carico di rottura secondo EN 14293	> 3 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura di applicazione	Da + 10 a + 35 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni sigillate – Teme il gelo
Pulizia Attrezzi	Subito dopo l'uso con Solvente di Lavaggio S23
Confezioni	Barattoli da 0,9 + 0,1 kg

### Modalità d'uso

Assicurarsi che il sottofondo sia pulito e idoneo a ricevere il parquet, se necessario utilizzare un primer adeguato, per la sua rapidità di indurimento raccomandiamo il Primer PU100.

Tovcol SR è un adesivo molto rapido, predisporre quindi in anticipo i pezzi da incollare.

Preparare la miscela versando il componente B nel contenitore del componente A, mescolare accuratamente fino a completa omogenizzazione del prodotto. Raccomandiamo di miscelare sempre la confezione completa, errori nel rapporto di impiego possono portare a vari inconvenienti come scarse proprietà meccaniche e difetti di verniciatura in corrispondenza delle fughe tra tavolette.

Durante la posa evitare di bagnare il fianco delle doghe con l'adesivo, questa pratica scorretta impedisce i naturali movimenti dimensionali del legno e può causare col tempo fessurazioni anomale di grossa entità o nei casi estremi anche rotture delle tavolette.

La pulizia delle superfici preverniciate da residui di Tovcol SR deve essere effettuata con l'adesivo ancora fresco utilizzando il pulitore Stripcoll. Ad indurimento avvenuto la rimozione dell'adesivo avviene con difficoltà e solo in maniera meccanica.

### Note

Teme il gelo

Miscelare sempre la confezione intera.

Non utilizzare per incollaggi in esterno.

### Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

### Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Adesivi &  
Sigillanti

## Tovcol SR



### Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 06 01/10/2020 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.