

Uniqua Antislip

Barniz al agua Self-Linking 100% poliuretano - Clase antideslizante R10 según DIN 51130

Uniqua Antislip es un barniz al agua monocomponente, autoreticulante. Está indicado para el acabado de suelos y escaleras de madera colocados en interiores en ambientes domésticos y comerciales con tráfico particularmente intenso. Después del secado se forma una película rica, clara y llena de luz que mejora el grano natural de la madera. Está formulado con un sistema innovador de poliuretano que, después de la evaporación del agua, actúa sobre las partículas de resina formando fuertes enlaces que le dan a la película un alto rendimiento de resistencia a la abrasión. El secado rápido y la reticulación garantizan una protección considerable después de solo 24 horas contra manchas, rayas y marcas negras (BHMR - Black Heels Mark Resistance). Uniqua Antislip cumple los requisitos de la norma DIN 51130: 2014 obteniendo la clase R10.

Datos técnicos a 20 °C – 60% H.R.

Aspecto	Líquido blanco
Desidad	1,038 kg/l
Viscosidad	20" coppa Ford n° 4
pH	8,0 – 8,5
Fuera polvo	30 min
Seco al tacto	1 hora 30 min
Sobrebarnizable	Minimo 3 – 4 horas
Lijado	6 horas
Transitabilidad	3 – 4 horas, con cuidado
Transitabilidad completa	Minimo 24 horas
Rendimiento	12 – 14 m ² /litro
Resistencia a la abrasión después de 7 días	26 mg – Taber Abraser, muelas CS10, 1000g, 1000 giros
Grado de brillo (60°)	15 gloss
Temperatura de aplicación	> 10 °C – Sensible a las heladas
Almacenamiento	12 meses en envase original sellado a temperatura > 10 °C
VOC	78 g/litro, cat A/i (BA), límite 140 g/litro (2004/42/CE).
Limpieza de las herramientas	Limpiar el rodillo después del uso con agua y jabón neutro, sirviéndose de una herramienta para exprimir hasta que el rodillo mismo esté libre del líquido opalescente; si es posible, enjuagar con agua limpia. Almanecer los rodillos en Soluzione di Lavaggio S/28 oportunamente diluida; enjuagar con agua limpia antes de reutilizarlos.
Envases disponibles	Tanques de 5 litros, latas de 1 litro



Barnices y
Acabados

Uniqua Antislip



Certificaciones





Método de aplicación

Alise el suelo de madera como de costumbre, eliminando cualquier residuo del anterior tratamiento. Si es necesario, llena las grietas con uno de nuestros rellenos: Idrostucco RS/30 a base de agua o Legastucco RS/A o Legastucco RS/20 a base de solvente (consultar las fichas técnicas correspondientes). Eliminar los residuos de lechada con papel de lija grano 100 o 120. Aspire el polvo, limpie bien la superficie y proceda con el acabado.

Uniqua SQ está listo para usar. Agite el producto en el embalaje, inserte el filtro suministrado y vierta el barniz en un recipiente adecuado. Barnice con un rodillo o brocha aplicando uniformemente una primera capa de barniz Uniqua SQ. Después de dos o tres horas es posible aplicar una segunda capa de barniz o: espere de cuatro a cinco horas, lije con malla de grano fino 180-220 y aplique la segunda capa de pintura. Quiriendo aplicar una tercera capa, espere dos o tres horas y aplique el barniz sin lijar.

Es posible reemplazar la primera capa de pintura antideslizante Uniqua con un fondo al agua, de uno o dos componentes, y completar con una o dos capas de pintura. Si se quiere tonificar más la madera, aplique una capa de Primer Tone-UP y complete con dos capas de Uniqua Antislip, lijando la primera con una lija de grano 180 - 220.

En el caso de maderas oscuras, puede verse un ligero esmalte, recomendamos así de hacer pruebas preliminares.

No use Uniqua Paint en primers a base de disolventes, tanto mono como bicomponentes, que no sean el Fondo Isolante AL. La adhesión a estos tipos de fondo no está garantizada, puede producirse descamación.

Siempre verifique que las condiciones ambientales sean adecuadas para barnizar. En presencia de grandes superficies y altas temperaturas ambientales (> 25 ° C) o baja humedad, se recomienda añadir 5% de aditivo retardador Rallenty al barniz.

Para la aplicación de la pintura, recomendamos el uso de rodillos de microfibras de pelo medio que permiten una distribución homogénea de la pintura y una buena trabajabilidad.

Uniqua Antislip también es aplicable con brocha o spray, en este último caso diluir con aproximadamente 10% de agua.

Notas

Sensible a las heladas

No use el producto al aire libre.

Nunca mezcle Uniqua Antislip con otros barnices

No vierta el producto directamente sobre el suelo

Use un recipiente adecuado.

Evite barnizar el perímetro y toda la habitación en dos etapas. Tratar pequeños trazos perimetrales e inmediatamente barnizar el área adyacente.

Durante la aplicación, evite la luz solar directa en el piso.

Evite corrientes de aire.

Apague la calefacción, especialmente si está en el suelo

Aplique toda la atención propia del arte del barnizado

No recupere el producto no utilizado, filtre si es necesario.

Mantenimiento

Para la limpieza y mantenimiento frecuente de suelos tratados con este producto, se recomienda el uso de jabón neutro Pulito Parquet, para mantenimiento recomendamos el polish Lux. Para limpiar podéis utilizar también nuestro limpiador higienizante Saniparquet.

Normas de seguridad

Producto para uso profesional. Respetar estrictamente lo que se indica en el etiquetado. consulte la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

Eliminación de desechos

Deseche el producto no utilizado y los paquetes vacíos de acuerdo con las disposiciones por la legislación local vigente.

Uniqua Antislip



Certificaciones



La información contenida en esta ficha técnica solo son orientativas y no están bajo nuestra responsabilidad. Hay que adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales que se tratan. Rev 03 del 03/06/2020. Esta ficha técnica substituye la anterior.