

Uniqua SQ

Self-linking watergedragen 100% polyurethaan vernis

Uniqua SQ is een één-component zelfverknopend watergedragen vernis. Het is geschikt voor de afwerking van houten vloeren binnen, in de huishoudelijke en commerciële sfeer, voor intensief gebruik. Na droging vormt zich een rijke, heldere en lichte film die zacht aanvoelt en de natuurlijke houtstructuur benadrukt. Het is ontwikkeld met gebruik van een innovatief self-linking polyurethaansysteem dat, nadat het water verdampt is, de harsdeeltjes beïnvloedt waardoor er sterke verbindingen worden gecreëerd die de weerstand van de film tegen slijtage aanzienlijk verbetert in verhouding tot een twee-componenten vernis. De snelheid van droging en cross-linking garandeert, na slechts 24 uur, een grote mate van bescherming tegen vlekken, krassen en schoenstrepen (BHMR – Black Heels Mark Resistance). Uniqua SQ is beschikbaar in Hoogglans – Zijdeglans – Mat – Extra mat en Natur (effect onbewerkt hout).

Technische gegevens bij 20 °C en 60% R.L.

Uiterlijk	Witte vloeistof
Dichtheid	1,036 – 1,042 g/ml
Viscositeit	20" Ford 4
pH	8,0 – 8,5
Stofdroog na	30 min
Handdroog na	1 uur en 30 min
Overschilderbaar na	min. 3 – 4 uur
Schuurbaar na	6 uur
Beloopbaar na	3 – 4 uur met de benodigde voorzichtigheid
Gebruiksklaar na	minimaal 24 uur
Rendement	12 – 14 m ² /liter
Slijtvastheid na 7 dagen	12 mg – Taber Abraser, CS10, 1000 g, 1000 revolution
Glansgraad (60°)	Hoogglans 70 gloss
	Zijdeglans 45 gloss
	Mat 20 gloss
	Extra mat 10 gloss
	Natur < 10 gloss
Aanbrengingstemperatuur	> 10 °C – Niet blootstellen aan vorst
Houdbaarheid	12 maanden in originele, afgesloten verpakking bij temp > 10 °C
VOS	78 g/liter, cat A/i (WG), grenswaarde 140 g/liter (2004/42/CE)
Reiniging van het gereedschap	Reinig de roller direct na gebruik met water en neutrale zeep, met behulp van een rolpers, tot de vloeistof die eruit komt niet meer troebel is; indien mogelijk nogmaals afspoelen met schoon water. Bewaar de rollers in de verdunde wasoplossing Soluzione di Lavaggio S/28; afspoelen met schoon water voor gebruik.
Beschikbare verpakkingen	Blikken van 5 liter, blikken van 1 liter



Vernis &
Afwerkingen

Uniqua SQ



Certificaten



Wijze van toepassing

De vloer schuren zoals gebruikelijk waarbij alle resten van eerdere behandelingen verwijderd moeten worden. Indien nodig, de spleten voegen met een van onze kitten: Idrostucco RS/30, op waterbasis of Lega Stucco RS/A of Lega Stucco RS/20 op basis van solventen (raadpleeg de bijbehorende technische fiches). Verwijder eventuele resten met schuurpapier met korrelgrootte 100 of 120. Zuig de stof op, reinig het oppervlak zorgvuldig en ga vervolgens over tot vernissen.

Uniqua SQ is klaar voor gebruik. Het product goed schudden in zijn verpakking, het meegeleverde filter plaatsen en vervolgens het product in een geschikte recipiënt gieten. Breng een eerste laag Uniqua SQ op gelijkmatige wijze aan met roller of kwast. Na drie of vier uur kan een tweede laag aangebracht worden of: zes uur wachten, schuren met fijn schuurpapier 180-220 en de tweede laag aanbrengen. Indien het gewenst is een derde laag aan te brengen, moet er drie of vier uur gewacht worden zonder te schuren.

Het is mogelijk de eerste laag Uniqua SQ te vervangen met een laag watergedragen grondlaag, één- of twee-component, en af te maken met één of twee lagen product. Om meer kleur te geven aan het hout, kan een watergedragen grondlaag met accentuerend effect Tone-UP aangebracht worden, vervolgens een laag vernis, dan schuren met korrelgrootte 180 – 220, waarna nog een laatste laag vernis aangebracht moet worden.

Voor Extra-mat en Nature wordt het aangeraden om de vernis direct op het hout aan te brengen zonder eerst een grondlaag aan te brengen.

De versie Nature is licht ondoorzichtig, wat eikenhout en andere lichte houtsoorten een "ruw effect" geeft met een kleur die lijkt op die van pas geschuurd hout. Op donkere houtsoorten zou dit in sommige gevallen een minder mooi resultaat kunnen geven; om deze reden wordt het aanbevolen eerst een aantal tests uit te voeren om het resultaat te kunnen beoordelen.

Controleer altijd dat de omgevingsomstandigheden geschikt zijn voor de behandeling. In geval van grote oppervlakken en hoge omgevingstemperaturen (> 25 °C) of lage vochtigheid, wordt het aanbevolen om aan de vernis 5% vertragend additief Rallenty toe te voegen.

Voor het aanbrengen van de vernis, raden we aan om kortharige microvezelrollers te gebruiken die een gelijkmatige verspreiding en een goede bewerking toestaan.

Uniqua SQ kan ook met kwast of door spuiten aangebracht worden; in geval van spuiten moet het met circa 10% water verdund worden.

Toelichting

Niet blootstellen aan vorst.

Niet geschikt voor gebruik buiten.

Meng Uniqua SQ nooit met andere vernissen.

Niet aanbrengen op grondlagen op basis van oplosmiddel behalve Fondo Isolante AL.

Giet het product niet direct op de vloer.

Breng geen transparante vernis aan op Uniqua Nature, want dat zou tot vergeling kunnen leiden.

Gebruik een geschikte bak.

Voorkom dat de omtrek en de rest van de ruimte op twee afzonderlijke momenten met vernis worden behandeld. Behandel kleine stukjes aan de rand en behandel dan direct de aangrenzende zone met vernis.

Voorkom direct zonlicht op de vloer tijdens het aanbrengen.

Voorkom luchtstromingen.

Zet de verwarming uit, vooral als het vloerverwarming is.

Zorg dat verder alle normale regels voor het aanbrengen van vernis met zorg worden toegepast.

Hergebruik het ongebruikte product niet, eventueel filtreren.

Onderhoud

Voor normale reiniging en onderhoud van de vloeren behandeld met dit product, wordt het gebruik van de neutrale zeep Pulito Parquet aangeraden, voor buitengewoon onderhoud wordt daarentegen de polish Lux aangeraden. Ons Saniparquet-ontsmettingsmiddel kan ook worden gebruikt voor het reinigen.

Veiligheidsvoorschriften

Product voor professioneel gebruik. Hetgeen vermeld is op het label moet strikt gevolgd worden en het veiligheidsinformatieblad moet voor gebruik worden bestudeerd.

Verwijdering

Verwijder het ongebruikte product en de lege verpakkingen overeenkomstig de geldende, lokale wetgeving.



Vernis &
Afwerkingen

Uniqua SQ



Certificaten



Het advies dat gegeven wordt in dit technisch voorlichtingsblad is ter indicatie en wij kunnen hier op geen enkele manier aansprakelijk voor worden gesteld, omdat wij geen controle hebben over de gebruiksmethoden en -omstandigheden van het product. Het wordt aanbevolen om de daadwerkelijke geschiktheid voor het beoogd gebruik te controleren.

Herz 10 – 03/06/2020 Dit blad annuleert en vervangt de voorgaande versies.