

Base Gold SQ

Fondo bicomponente all'acqua ad effetto moderatamente tonalizzante



Vernici &
Finiture

Base Gold è un fondo bicomponente all'acqua ad elevata copertura in grado di conferire al legno un leggero effetto tonalizzante, più evidente nel caso di legni esotici come iroko, teak o doussié. Le proprietà impregnanti del prodotto limitano al minimo il rischio di sormonti; l'eccellente livellamento, dopo carteggiatura, lascia la superficie liscia ed uniforme anche in presenza di legni porosi.

Base Gold è particolarmente indicato come fondo prima della vernice Tropical SQ, ma può essere impiegato, con ottimi risultati, sotto qualsiasi vernice mono o bicomponente a base acqua o bicomponente poliuretana a base solvente.

Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r

Aspetto	Comp. A – Liquido bianco Comp. B – Liquido trasparente
Rapporto di impiego	10:2 con induritore B Plus
Densità miscela	1,044 kg/litro
pH	7,0
Tempo di utilizzo (pot-life)	4 ore
Fuori polvere	30 minuti
Secco al tatto	2 ore
Carteggiatura	12 - 18 ore
Eventuale diluizione	Rallenty (max 5%) o acqua
Resa	12 – 14 m ² /litro
VOC	120 g/litro, cat A/j (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura di applicazione	Da +5 a +35 °C
Pulizia attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
Confezioni disponibili	Taniche di plastica da 5 + 1 litri

Base Gold SQ



Certificazioni



Modalità di applicazione

Levigare il parquet al fine di ottenere una superficie liscia ed esente da oli, grassi, cere o eventuali vecchie vernici.

Stuccare e rasare la superficie usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS/30 oppure al solvente come Lega Stucco RS/A mescolati con la polvere del legno; completare il ciclo di carteggiatura con grana 120 – 150.

Aspirare e pulire con cura il parquet prima di applicare il prodotto. Verificare sempre che ci siano le condizioni idonee per la verniciatura.

Agitare bene il fustino, miscelare i due componenti nell'esatto rapporto di impiego e applicare una mano di Idrofondo Mito a rullo o a pennello avendo cura di bagnare bene il legno in maniera uniforme.

Dopo 12 – 18 ore si può procedere alla carteggiatura con retina a grana 180 – 220. Pulire bene la superficie.



Completare il ciclo di verniciatura con una delle nostre vernici a base acqua seguendo le indicazioni riportate nelle relative schede tecniche.

Base Gold può essere sovraverniciato anche con vernici poliuretaniche a solvente, in questo caso è necessario attendere almeno 24 ore prima della sovraverniciatura.

Note

In caso di legni termotrattati o invecchiati industrialmente con ammoniaca o altri reagenti, si consiglia di verificare la compatibilità con il fondo per assicurarsi che non ci siano reazioni anomale o problemi di adesione su questi legni. La stessa attenzione dovrebbe essere osservata nel caso di legni grassi o resinosi, soprattutto se non di uso comune.

Teme il gelo

Evitare di verniciare in due tempi il perimetro e la totalità del locale, trattare piccoli tratti perimetrali ed immediatamente procedere nella verniciatura della zona adiacente.

Sebbene la miscela A + B si possa mantenere fluida per alcune ore, l'applicazione deve essere effettuata non oltre il pot-life indicato (4 ore) al fine di ottenere un film continuo ed omogeneo.

Non versare il prodotto verniciante direttamente sul pavimento.

Usare un contenitore adatto.

Durante l'applicazione evitare raggi solari diretti sul pavimento.

Evitare le correnti d'aria.

Spegnere il riscaldamento soprattutto se a pavimento.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

Base Gold SQ



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 04 – 20/07/2021. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente..