

Idrofondo Mito SQ

Fondo bicomponente all'acqua

Fondo isolante bicomponente all'acqua dotato di eccellente potere coprente e livellante. Di facile carteggiatura, permette di ottenere una superficie liscia e uniforme anche in presenza di legni particolarmente porosi. Ideale come mano di fondo prima della verniciatura di pavimenti in legno. Può essere sovraverniciato con finiture all'acqua o al solvente.

Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r

Aspetto	Comp. A – Liquido bianco Comp. B – Liquido trasparente
Rapporto di impiego	10:1 con induritore B Plus
Densità miscela	1,045 kg/litro
pH	7,0
Tempo di utilizzo (pot-life)	4 ore
Fuori polvere	20 minuti
Secco al tatto	1 ora
Carteggiatura	5 – 6 ore
Eventuale diluizione	Rallenty (max 5%) o acqua
Resa	12 – 14 m ² /litro
VOC	60 g/litro, cat A _j (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura di applicazione	Da +5 a +35 °C
Pulizia attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
Confezioni disponibili	Taniche di plastica da 5 + 0,5 litri

Modalità di applicazione

Levigare il parquet al fine di ottenere una superficie liscia ed esente da oli, grassi, cere o eventuali vecchie vernici.

Stuccare e rasare la superficie usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS/30 oppure al solvente come Lega Stucco RS/A mescolati con la polvere del legno; completare il ciclo di carteggiatura con grana 120 – 150.

Aspirare e pulire con cura il parquet prima di applicare il prodotto. Verificare sempre che ci siano le condizioni idonee per la verniciatura.

Agitare bene il fustino, miscelare i due componenti nell'esatto rapporto di impiego e applicare una mano di Idrofondo Mito a rullo o a pennello avendo cura di bagnare bene il legno in maniera uniforme.

Dopo 5 – 6 ore si può procedere alla carteggiatura con retina a grana 180 – 220. Pulire bene la superficie.

Completare il ciclo di verniciatura con una delle nostre vernici a base acqua seguendo le indicazioni riportate nelle relative schede tecniche.

Idrofondo Mito può essere sovraverniciato anche con vernici poliuretaniche a solvente, in questo caso è necessario attendere almeno 24 ore prima della sovraverniciatura.



Vernici &
Finiture

Idrofondo Mito SQ



Certificazioni



Note

In caso di legni termotrattati o invecchiati industrialmente con ammoniaca o altri reagenti, si consiglia di verificare la compatibilità con il fondo per assicurarsi che non ci siano reazioni anomale o problemi di adesione su questi legni. La stessa attenzione dovrebbe essere osservata nel caso di legni grassi o resinosi, soprattutto se non di uso comune.

Evitare di verniciare in due tempi il perimetro e la totalità del locale, trattare piccoli tratti perimetrali ed immediatamente procedere nella verniciatura della zona adiacente.

Sebbene la miscela A + B si possa mantenere fluida per alcune ore, l'applicazione deve essere effettuata non oltre il pot-life indicato (4 ore) al fine di ottenere un film continuo ed omogeneo.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Idrofondo Mito SQ



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 06 – 20/07/2021. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.