

Fondo monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa, indicato nella verniciatura del parquet per ottenere un aspetto cromatico caldo. Tone-Up è sovraverniciabile con tutte le vernici all'acqua Tover. E' particolarmente indicato per il trattamento di legni esotici.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido bianco
Densità	1,036 kg/l
pH	7,5 – 8,0
Essiccazione fuori polvere	10 – 15 minuti
Sovraverniciatura	Minimo 1 ora
Carteggiatura	Non carteggiabile
Resa	10 – 12 m ² /litro
Temperatura di applicazione	Da +10 a +35 °C
VOC	25 g/litro, cat A/i (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Pulizia degli attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
Confezioni disponibili	Taniche da 5 litri

Modalità di applicazione

Levigare il parquet al fine di ottenere una superficie liscia ed esente da oli, grassi, cere o eventuali vecchie vernici.

Stuccare e rasare la superficie usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS 30 oppure al solvente come Lega Stucco RS A mescolati con la polvere del legno; completare il ciclo di carteggiatura con grana 120 – 150.

Aspirare e pulire con cura il parquet prima di applicare il fondo. Verificare sempre che ci siano le condizioni idonee per la verniciatura.

Agitare bene il fustino ed applicare una mano di Tone-Up a rullo o a pennello.

Ad essiccazione avvenuta (2 – 3 ore) applicare la prima mano della vernice scelta. Dopo l'essiccazione della prima mano di vernice, procedere ad un'accurata carteggiatura servendosi di una retina a grana 180-220 quindi pulire bene la superficie. Completare il ciclo di verniciatura con una seconda mano di vernice

Note

In caso di legni termotrattati o invecchiati industrialmente con ammoniaca o altri reagenti, si consiglia di verificare la compatibilità con il fondo per assicurarsi che non ci siano reazioni anomale o problemi di adesione su questi legni. La stessa attenzione dovrebbe essere osservata nel caso di legni grassi o resinosi, soprattutto se non di uso comune.

Teme il gelo

Non versare il prodotto verniciante direttamente sul pavimento.

Usare un contenitore adatto.

Evitare di verniciare in due tempi il perimetro e la totalità del locale. Trattare piccoli tratti perimetrali e procedere immediatamente alla verniciatura della zona adiacente.

Durante l'applicazione evitare raggi solari diretti sul pavimento.

Evitare le correnti d'aria.

Spegnerne il riscaldamento soprattutto se a pavimento.



Tone-Up



Certificazioni



Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Tone-Up



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 10 – 20/07/2021. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.

TOVER[®]



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com