

Sportfloor Base 1K

Fondo monocomponente a base acqua per pavimentazioni sportive



Vernici &
Finiture

Fondo monocomponente specifico per il trattamento di grandi superfici caratterizzato da eccellente lavorabilità e facilità di carteggiatura; mantiene inalterato l'originario aspetto cromatico del parquet e, una volta carteggiato, lascia una superficie perfettamente livellata ed omogenea. Sportfloor Base 1K applicato prima della finitura Sportfloor Finish soddisfa i requisiti della norma EN14904 relativa alle pavimentazioni sportive.

Sportfloor Base 1K

Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r

Aspetto	Liquido bianco
Densità	1,040 kg/l
pH	7,5 – 8,0
Essiccazione fuori polvere	10 – 15 minuti
Secco al tatto	1 ora
Sovraverniciatura	minimo 1 ora
Carteggiatura	2 – 3 ore
Diluizione per applicazione a spruzzo	10% acqua
Resa	10 – 12 m ² /litro
Temperatura di applicazione	> 10 °C – Teme il gelo
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp > 10 °C
VOC	75 g/litro, cat A/i (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Pulizia degli attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita con acqua; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Confezioni disponibili	Taniche da 5 litri



Certificazioni



Modalità di applicazione

Levigare il parquet al fine di ottenere una superficie liscia ed esente da oli, grassi, cere o eventuali vecchie vernici.

Stuccare e rasare la superficie usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS/30 oppure al solvente come Lega Stucco RS/A mescolati con la polvere del legno; completare il ciclo di carteggiatura con grana 120 – 150.

Aspirare e pulire con cura il parquet prima di applicare il fondo. Verificare sempre che ci siano le condizioni idonee per la verniciatura.

Agitare bene il fustino ed applicare una mano di Sportfloor Base 1K a rullo.

Ad essiccazione avvenuta (2 – 3 ore) procedere ad un'accurata carteggiatura servendosi di una retina a grana 180 – 220. Pulire bene la superficie e procedere con l'applicazione della finitura Sportfloor Finish secondo quanto indicato nella relativa scheda tecnica. È possibile anche utilizzare come finitura la nostra vernice Firestop SQ (senza certificazione ignifuga).

Sono sempre necessarie due mani di finitura, nel caso si debbano eseguire delle tracciature o aree colorate queste devono essere fatte dopo la prima mano di finitura e ricoperte con la seconda.

TOVER[®]
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Sportfloor Base 1K



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 02 – 08/09/2021. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.