

Sportfloor Finish

Vernice a base acqua bicomponente per pavimenti sportivi

Vernice bicomponente all'acqua idonea per il trattamento di pavimentazioni in legno per uso sportivo. Di facile lavorabilità anche su grandi superfici, Sportfloor Finish impartisce al legno un aspetto pieno ed omogeneo senza alterazioni cromatiche. Il film che si forma è molto resistente a sollecitazioni intense in virtù di un'eccellente elasticità e resistenza all'abrasione; le caratteristiche superficiali di lucentezza e scivolosità sono conformi ai requisiti della norma EN 14904 relativa alle pavimentazioni sportive.

Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r

Aspetto	Liquido bianco
Rapporto di impiego	10:1 con induritore B Plus
Densità	1,028 kg/litro
pH	7,5
Tempo di utilizzo miscela	4 ore
Eventuale diluizione	5% con Rallenty; 10% con acqua per applicazione a spruzzo
Fuori polvere	1 ora
Sovraverniciatura	4 – 5 ore
Carteggiatura	4 – 5 ore
Messa in esercizio	minimo 24 ore
Resa	12 – 14 m ² /litro
Resistenza all'abrasione dopo 7 giorni	21 mg – Taber Abraser, mole CS10, 1000 g, 1000 giri Conforme a EN 14904
Scivolosità secondo EN 13036-4	94 mm Conforme a EN 14904
Grado di opacità (60°)	Grado di opacità (60°) 15 gloss
Grado di opacità (85°)	25 gloss Conforme a EN 14904
Temperatura di applicazione	> 10 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp > 10 °C – Teme il gelo
VOC	80 g/litro, cat A/j (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Pulizia degli attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Confezioni disponibili	Taniche da 5 + 0,5 litri



Vernici & Finiture

Sportfloor Finish



Certificazioni



Modalità di applicazione

Legno grezzo o rilevigato

Levigare il pavimento in legno come di consueto eliminando ogni residuo del precedente trattamento. Se necessario, stuccare le fessure con uno dei nostri stucchi: Idrostucco RS/30, a base acqua oppure Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20 a base solvente (consultare le relative schede tecniche). Eliminare i residui di stucco con carta abrasiva grana 100 o 120. Aspirare la polvere, pulire accuratamente la superficie e applicare una mano di fondo Sportfloor Base 1K. Dopo essiccazione carteggiare con grana 150 – 180 e applicare una mano di Sportfloor Finish. Se richiesto a questo punto effettuare la tracciatura dei campi con Sportfloor Color, come descritto nella relativa scheda tecnica, e poi procedere con la seconda mano di finitura.

Legno prefinito UV

Carteggiare la superficie da trattare con grana 180 – 220, applicare una mano di Sportfloor Grip seguendo le istruzioni riportate nella relativa scheda tecnica, se richiesto effettuare la tracciatura dei campi con Sportfloor Color, quindi applicare una mano di Sportfloor Finish. Consultare le schede tecniche dei prodotti citati per ulteriori informazioni sul loro utilizzo.

Note

Sebbene la miscela A+B si possa mantenere fluida per alcune ore, l'applicazione deve essere effettuata non oltre il pot-life indicato (4 ore) per ottenere un film continuo ed omogeneo.

Non versare il prodotto verniciante direttamente sul pavimento. Usare un contenitore adatto.

Durante l'applicazione evitare raggi solari diretti sul pavimento.

Evitare le correnti d'aria.

Manutenzione

Per la detergenza e la manutenzione frequente dei pavimenti trattati con questo prodotto si consiglia l'uso del detergente Sportfloor Cleaner.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Sportfloor Finish



Certificazioni

