



Barnices y
Acabados

Sportfloor Color

Sistema de coloración al agua para suelos deportivos

Esmalte de poliuretano coloreado de dos componentes para marcar líneas y colorear de tarima deportiva de madera. Se caracteriza por una excelente resistencia mecánica, excelente adherencia y alta cobertura. Disponible en una amplia gama de colores RAL.

Datos técnicos a 20 °C y 60% u.r

Apariencia	Comp. A – Líquido coloreado Comp. B – Líquido transparente
Proporción de empleo	10:1 con endurecedor B Plus
Densidad de mezcla	1,045 kg/litro
pH	7,0
Tiempo de uso (vida útil)	4 horas
Seco fuera polvo	30 minutos
Seco al tacto	1 hora
Lijado	4 – 6 horas
Sobrebarñizable	4 – 6 horas
Possible dilución	Rallenty (max 5%) o agua
Rendimiento	12 – 14 m ² /litro
VOC	110 g/litro, cat A/j (BA), límite 140 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura de aplicación	+5 hasta +35 °C
Limpieza de herramientas	Limpiar el rodillo inmediatamente después de su uso con agua y jabón neutro con la ayuda de un 'apreta-rodillos' hasta que el rodillo ya no está empapado en líquido opalescente; si es posible enjuague de nuevo con agua limpia. Almacene los rodillos en Soluzione di Lavaggio S/28 adecuadamente diluido; enjuagar con agua limpia antes de reutilizarlos.
Almacenamiento	12 meses en embalaje original sellado – Sensible a las heladas
Envases disponibles	Baldes de 2,5 + 0,250 litros o tarros de 1 + 0,1 litros

Sportfloor Color



Certificaciones





Barnices y
Acabados

Aplicación

Mezclar bien el componente A hasta obtener una consistencia homogénea. Agregue el componente B al componente A bajo mezcla continua respetando la proporción de empleo. Espere de 5 a 10 minutos antes de usar la mezcla. La mezcla manual es suficiente.

Madera rugosa

Lijar el suelo como de costumbre, rellenar con una de nuestras masillas: Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20 con base disolvente o Idrostucco RS/30 al agua. Termine el ciclo de lijado con grano 120 – 150 y aplique una capa de Sportfloor Base 1K. Despues de secar y lijar, aplique una capa de Sportfloor Finish. Lijar con grano fino (180 – 220), marcar las zonas a colorear con una cinta adhesiva adecuada y aplicar Sportfloor Color. La mayoría de los colores necesitan solo una capa, pero blanco y algunos amarillos pueden necesitar una segunda capa de producto para aplicar despues de al menos 4 – 6 horas. Despues del secado, retire las cintas y aplique una capa de acabado Sportfloo Finish.

Madera ya barnizada - Trazado de campo

Marque las zonas a tratar con una cinta adhesiva adecuada y lije la superficie con grano 180 – 220. En el caso de suelos preacabados tratados con barniz UV, aplique una capa de Sportfloor Grip; en suelos tratados con barniz tradicional no es necesario. Aplicar una o dos capas de Sportfloor Color y terminar con una capa de Sportfloor Finish.

Notas

Proteger de las heladas

Los colores de las muestras son indicativos, siempre haga una prueba para determinar el color en condiciones reales de uso. Preste atención a los números de lote de los productos coloreados. Utilice siempre un solo lote por cada capa aplicada. Que no si es posible, mezcle los diferentes lotes antes de la aplicación.

Durante la aplicación, evite la luz solar directa sobre el suelo.

Evite las corrientes de aire.

Aunque la mezcla A + B puede permanecer fluida durante unas horas, la aplicación debe llevarse a cabo a más tardar en la vida útil indicada (4 horas) para obtener una película continua y homogénea.

Reglas de seguridad

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. Respete estrictamente lo que expresado en el etiquetado y consultar las fichas de datos de seguridad antes el uso del producto.

Disposición

Deseche el producto no utilizado y los paquetes vacíos de acuerdo con lo requerido por la legislación local vigente

Sportfloor Color



Certificaciones



Las informaciones contenidas en esta ficha técnica son sólo orientativas y por eso no nos asumimos ninguna responsabilidad. Adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales de tratar.

Rev 04 – 20/09/2021. Esta ficha técnica sustituye la anterior