Sportfloor Finish

Barniz al agua de dos componentes para suelos deportivos

Barnices y Acabados

Sportfloor Finish

Barniz al agua bicomponente indicado para el tratamiento de suelos de madera para uso deportivo. Fácil de trabajar incluso en grandes superficies, Sportfloor Finish le da a la madera un aspecto pleno y homogéneo sin alteraciones cromáticas. La película que se forma es muy resistente a tensiones intensas gracias a una excelente elasticidad y resistencia a la abrasión; las características superficiales de brillo y deslizamiento cumplen con requisitos de la norma EN 14904 relativos a suelos deportivos.

Datos técnicos a 20 °C y 60% de humedad relativa

Apariencia	Líquido blanco
Proporción de empleo	10 : 1 con endurecedor B Plus
Densidad	1,028 kg/litro
pH	7,5
Tiempo de uso de la mezcla	4 horas
Posible dilución	5% con Rallenty; 10% con agua para aplicación de spray
Seco fuera polvo	1 hora
Sobrebarnizable	4 – 5 horas
Lijado	4 – 5 horas
Puesta en servicio	Mínimo 24 horas
Rendimiento	12 – 14 m²/litro
Resistencia a la abrasión después de 7 diasi	21 mg – Taber Abraser, muela CS10, 1000 g, 1000 giros – Cumple con EN 14904
Deslizamiento según EN 13036-4	94 mm Cumple con EN 14904
Grado de opacidad (60°)	15 brillo
Grado de opacidad (85°)	25 brillo Cumple con EN 14904
Temperatura de aplicación	> 10 °C
Almacenamiento	12 meses en embalaje original sellado a una temperatura> 10 °C – Sensible a las heladas
VOC	80 g/litro, cat A/j (BA), límite 140 g/litro (2004/42/CE)
Limpieza de las herramientas	Limpie el rodillo inmediatamente después de su uso con agua e jabón neutro con la ayuda de un 'apreta-rodillos' hasta que el rodillo ya no esté empapado en líquido opalescente; si es posible enjuague de nuevo con agua limpia. Guarde los rodillos en Soluzione di Lavaggio S/28 adecuadamente diluido; enjuague con agua limpia antes de usalos otra vez.
Envases disponibles	Latas de plástico de 5 + 0,5 litros

Certificaciones

EN 14904

NMP/NEP FREE

TOVER® Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Aplicación

Madera en bruto o pulida
Lijar el suelo de madera como de costumbre, eliminando cualquier residuo del tratamiento previo. Si es necesario, rellena las grietas con una de nuestras masillas: Idrostucco RS/30 al agua o Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20 en base disolvente (consultar las fichas técnicas correspondientes). Elimina los residuos de masilla con papel de lija de grano 100 o 120. Aspire el polvo, limpie la superficie con cuidado y aplica una capa de Sportfloor Base 1K. Después del secado, lijar con grano 150 – 180 y aplicar una capa de Sportfloor Finish. Si es necesario en este punto, trace los campos con Sportfloor Color, como se describe en la hoja de datos técnicos correspondiente, y luego proceda con la segunda capa de acabado.

Madera UV preacabada
Lijar la superficie a tratar con un tamaño de grano 180-220, aplicar una mano de Sportfloor Grip siguiendo las instrucciones de la hoja de datos correspondiente, si necesario para trazar los campos con Sportfloor Color, luego aplicar una capa de Sportfloor Finish. Consulte las fichas técnicas de los productos mencionados para más información sobre su uso.

Notas
Aunque la mezcla A + B puede permanecer fluida durante unas horas, la aplicación debe llevarse a cabo a más tardar en la vida útil indicada (4 horas) para obtener una película continua y homogénea.
No vierta el producto directamente sobre el piso. Utilizar un recipiente adecuado.
Durante la aplicación, evite la luz solar directa sobre el suelo.
Evite las corrientes de aire.

Mantenimiento
Para la limpieza y el mantenimiento frecuentes de suelos tratados con este producto recomendamos el uso de Sportfloor Cleaner.

Reglas de seguridad
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. Respeta estrictamente lo que expresado en el etiquetado y consultar la ficha de datos de seguridad antes de su uso del producto.

Disposición
Deseche el producto no utilizado y los paquetes vacíos de acuerdo con lo requerido por la legislación local vigente.

Barnices y Acabados

Sportfloor Finish

Certificaciones

EN 14904

NMP/NEP FREE

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica son sólo orientativas y por eso no nos asumimos ninguna responsabilidad. Adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales de tratar.
Rev 02 – 20/09/2021. Esta ficha técnica sustituye la anterior

Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com