

# Sportfloor Grip

Promotor de adherencia para el barnizado de parquet deportivo precabado



Barnices y  
Acabados

Imprimación bicomponente al agua que se puede utilizar como promotor de adherencia antes el acabado coloreado o transparente, de parquet UV precabado para uso deportivo. Garantiza la perfecta adherencia de nuestros productos de la serie Sportfloor sobre parquet deportivo precabado. No afecta el aspecto final de los productos de acabado utilizados.

## Datos técnicos a 20 °C y 60% u.r

Apariencia	Comp. A – Líquido blanco Comp. B – Líquido transparente
Proporción de empleo	10:1 con endurecedor B Plus
Densidad de mezcla	1,030 kg/litro
pH	7,5
Tiempo de uso (vida útil)	4 horas
Seco fuera polvo	20 minutos
Seco al tacto	1 hora
Sobrebarnizable	Mínimo 4 horas
Posible dilución	Rallenty (máximo 5%) o agua
Rendimiento	14 – 16 m <sup>2</sup> /litro
VOC	100 g/litro, cat A/j (BA), límite 140 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura de aplicación	+5 hasta +35 °C
Limpieza de herramientas	Limpiar el rodillo inmediatamente después de su uso con agua y jabón neutro con la ayuda de un 'apreta-rodillos' hasta que el rodillo ya no está empapado en líquido opalescente; si es posible enjuague de nuevo con agua limpia. Almacene los rodillos en Soluzione di Lavaggio S / 28 adecuadamente diluido; enjuagar con agua limpia antes de reutilizarlos.
Almacenamiento	12 meses en su embalaje original sellado – Sensible a las heladas
Envases disponibles	Latas de plástico de 5 + 0,5 litros

## Sportfloor Grip



## Certificaciones



## Aplicación

La superficie prepintada debe estar limpia, seca y completamente libre de residuos de ceras u otros productos de mantenimiento. Si es necesario, lavar el suelo con detergente Sportfloor Cleaner. Antes de aplicar Sportfloor Grip, la superficie del piso precabada debe ser lijada uniformemente con retina nueva (grano 180 – 220) y el polvo debe ser eliminado por completo.

Agite bien el componente A y mezcle el componente B en la proporción exacta de uso (10:1) incorporándolo lentamente y revolviendo durante la operación.

Aplicar una mano de Sportfloor Grip con rodillo o brocha, cuidando de tratar uniformemente toda la superficie; para obtener los mejores resultados de rendimiento, la capa aplicado debe ser muy fino. Espere al menos 4 horas antes de aplicar el acabado (Sportfloor Finish) o colorear (Sportfloor Color).

## ¡Sportfloor Grip no debe lijarse!

Para la aplicación con rodillo se recomienda utilizar rodillos de microfibra con pelo de 4 a 6 mm

**TOVER**<sup>®</sup>  
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.  
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com

## Notas

Proteger de las heladas

No mezclar con otras pinturas.

Evite las corrientes de aire.

Apague la calefacción, especialmente si radiante

Aunque la mezcla A + B puede permanecer fluida durante unas horas, la aplicación debe llevarse a cabo a más tardar en la vida útil indicada (4 horas) para obtener una película continua y homogénea.

La efectividad del promotor ha sido probada en innumerables pisos preacabados; sin embargo, la variedad de tratamientos de acabado industrial es tal que se recomienda realizar siempre pruebas de adherencia preventivas (espere al menos una semana para el desarrollo completo de las propiedades de anclaje).

## Reglas de seguridad

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. Respeta estrictamente lo que expresado en el etiquetado y consultar las fichas de datos de seguridad antes de su uso del producto.

## Disposición

Deseche el producto no utilizado y los paquetes vacíos de acuerdo con lo requerido por la legislación local vigente.



Barnices y  
Acabados

## Sportfloor Grip



## Certificaciones



Las informaciones contenidas en esta ficha técnica son sólo orientativas y por eso no nos asumimos ninguna responsabilidad. Adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales de tratar.  
Rev 02 – 08/09/2021. Esta ficha técnica sustituye la anterior.