

Tovcol PU2K

Adhesivo de poliuretano para suelos resilientes

Adhesivo de poliuretano de dos componentes para la unión interna y externa de pisos de goma elástica y PVC.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspecto	Comp. A – Pasta viscosa Comp. B – Líquido marrón
Proporción de empleo	9:1
Densidad de mezcla	1,750 kg/litro
Tiempo de uso de la mezcla (vida útil)	60 – 70 minutos
Tiempo abierto	2 – 3 horas
Tiempo de bloqueo del piso	6 – 8 horas
Transitabilidad	24 horas con precaución
Puesta en servicio	48 horas
Rendimiento	250 – 300 g/m ² – llana TKB/A2 350 – 400 g/m ² – llana TKB/B1
Temperatura de aplicación	De + 15 a +35 °C
Limpieza de las herramientas	Inmediatamente después de su uso con el Solvente di Lavaggio S23.
Almacenamiento	12 meses en su embalaje original sellado - Proteger de las heladas
Envase	Baldes de 9 + 1 kg
Confezioni	Secchi da 9 + 1 kg

Aplicación

Preparación del sustrato. Los sustratos deben ser planos, resistentes a la compresión y tracción, libres de polvo y partes incoherentes. Deben eliminarse los restos de pinturas o ceras viejas.

El contenido de humedad para sustratos cementosos no debe exceder el 2.5 - 3%; para los a base de yeso o anhidrita no debe exceder del 0,5%.

También es esencial asegurarse de que no haya humedad ascendente.

Las soleras de hormigón irregulares o insuficientemente planas, los suelos de mármol viejo, terrazo y cerámica deben nivelarse con un producto adecuado.

Los sustratos deben estar adecuadamente aislados de la humedad ascendente con una barrera de vapor adecuada, excepto en el caso de sustratos asfálticos. Las grietas o fisuras en las superficies de hormigón deben repararse con morteros sintéticos obtenibles con Adeblok T19 o Primer PU100 mezclado con cuarzo con un tamaño de grano de 0,4 - 0,8 mm.

Preparación de la mezcla y aplicación.

Mezclar bien los dos componentes de Tovcol PU 2K con un agitador mecánico hasta obtener una pasta homogénea. Extender el adhesivo con una llana dentada adecuada, de manera uniforme y sobre una superficie que pueda cubrirse dentro del tiempo abierto del producto.



Adhesivos y
Selladores

Tovcol PU2K



Certificaciones



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com



Adhesivos y
Selladores

El revestimiento debe aplicarse sobre el adhesivo aún fresco y luego se tiene que masajear cuidadosamente con un rodillo de acero desde el centro hacia afuera, para permitir un contacto perfecto entre el revestimiento y el sustrato, al mismo tiempo que las burbujas de aire salgan por los lados. Después de 2 a 3 horas, vuelva a enrollar el revestimiento. En presencia de revestimientos rígidos es aconsejable cargar la encimera con pesos distribuidos uniformemente en la superficie hasta que esté firmemente asentado. Una vez endurecido, el adhesivo se vuelve elástico y con excelente resistencia a la humedad, al calor y a los agentes atmosféricos.

Nota

No utilice Tovcol PU 2K si no puede mantener el recubrimiento perfectamente adherido al sustrato hasta que fragüe.

En el caso de instalaciones exteriores, se recomienda actuar en las horas más frescas. Debido a la variabilidad de los tipos de caucho, se recomienda verificar el grado de adherencia.

El piso debe sacarse de su embalaje unas horas antes de la instalación; las hojas deben colocarse libremente o al menos soltarse de los rollos para permitir la aclimatación y la reducción de las tensiones debidas al embalaje;

Siga siempre también las instrucciones del fabricante del revestimiento.

Reglas de seguridad

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. Respete estrictamente lo que se indica en el etiquetado y consulte las fichas de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

Disposición

Desechar el producto no utilizado y los envases vacíos de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente.

Tovcol PU2K



Certificaciones



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

La información contenida en esta ficha técnica solo son orientativas y no están bajo nuestra responsabilidad. Hay que adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales que se tratan.
Rev 04 – 08/06/2021. Esta ficha técnica substituye la anterior.