

# Xilocolor

## Impregnante all'acqua per esterni

Impregnante cerato a base acquosa per il trattamento di qualsiasi tipo di legno esposto sia all'esterno che all'interno. Penetra nella fibra esaltando la venatura del legno. Fornisce un'elevata protezione sia contro l'aggressione di agenti atmosferici sia contro l'azione di tarli, funghi, parassiti e svariati microrganismi, evita il marcimento causato dall'umidità e previene la formazione di muffe.

Xilocolor è indicato per proteggere porte, finestre, persiane, balconi, sottotetti, steccati, perlinati, fioriere, panchine e tutti gli oggetti e/o costruzioni di legno esposti all'esterno.

Il prodotto penetra in profondità, non forma spessore, non sfoglia, non ingiallisce e non forma bolle.

Xilocolor è disponibile nella versione naturale o colorato in diverse tinte legno miscibili fra loro per la composizione di tonalità diverse.

Colori disponibili: Bianco – Douglas – Castagno – Teak – Ciliegio – Mogano – Noce chiaro – Noce Scuro – Wengé – Nero ebano – Verdone.

### Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido trasparente o colorato
Densità	1,020 – 1,060 kg/litro
Secco al tatto	10 – 15 minuti
Indurimento completo	12 – 24 ore
Sovraverniciabile	3 – 4 ore
Eventuale diluizione	Acqua
Resa	10 – 12 m <sup>2</sup> /litro
Temperatura di applicazione	> 10 °C
Grado di opacità	5 – 7 gloss
VOC	30 g/litro cat A/e (BA), limite 130 g/litro (2004/42/CE)
Conservazione	12 mesi in confezioni sigillate a temp. > 10 °C – Teme il gelo
Pulizia attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua
Confezioni disponibili	Barattoli da 0,750 – 2,5 – 10 litri

### Modalità di applicazione

Carteggiare accuratamente la superficie da trattare eliminando completamente eventuali vecchie vernici; prima del trattamento tale superficie deve essere pulita ed asciutta.

Xilocolor può essere applicato a pannello o a spruzzo (puro o diluito con 5% di acqua).

L'applicazione va eseguita seguendo possibilmente la venatura del legno e senza eccedere nella quantità. Su legno nuovo dopo una prima mano si consiglia una lieve carteggiatura a distanza di 3 – 4 ore con carta abrasiva 220 per eliminare l'eventuale pelo del legno. Successivamente procedere con un'ulteriore mano di impregnante.

Se si desidera è possibile completare il ciclo con una terza mano di impregnante o con 1 mano di vernice di finitura naturale all'acqua per esterni (Xilolak lucida, semilucida o opaca).



Vernici &  
Finiture

## Xilocolor



### Certificazioni

**TOVER**<sup>®</sup>



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com

## Note

Mescolare prima e durante l'utilizzo per ottenere uniformità ed esattezza delle tinte.

Prima di trattare l'intera superficie si consiglia di effettuare prove di colorazione.

I pigmenti contenuti assorbono i raggi UV rallentando il naturale degrado del legno.

Si consiglia di non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a + 10°C.

I colori dei campionari sono indicativi, fare sempre una prova per determinare il colore nelle reali condizioni di impiego.

Prestare attenzione ai numeri di lotto dei prodotti colorati. Utilizzare sempre un lotto unico per ogni mano applicata. Se non fosse possibile, mescolare tra loro i diversi lotti prima dell'applicazione.

## Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

## Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &  
Finiture

# Xilocolor



## Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 05 – 15/04/2021. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.

# TOVER®



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com